

BASE AUTOWAVE MM 2.0 339NH SEC BLUE (GREEN) SPARKLE 500ML

SKU: AW-339NH/0.5

Base aquosa Sikkens Autowave MM 2.0 de alta performance. Garante cobertura excecional, controlo metálico superior e igualação precisa de cores OEM para oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é um acabamento bicamada de base água desenvolvido para a repintura automóvel profissional. Ideal para oficinas que procuram resultados de excelência, oferece uma cobertura superior, controlo otimizado de partículas metálicas e uma pulverização perfeita para a igualação de cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Este produto assegura uma exatidão de cor inigualável e deve ser utilizado em combinação com verniz para proteção ambiental e durabilidade.

Características e Aplicação:

- Base de água de alta qualidade que proporciona excelente cobertura e controlo de metalizado.
- Indicada para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.
- Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar, especialmente os básicos metálicos MM 800 na primeira utilização.
- **Mistura:** Para todas as cores Autowave MM 2.0, misture 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB, utilizando a régua de mistura Sikkens nº 14 Azul.
- Para controlo ótimo de partículas metálicas e maior facilidade de difuminado em cores metalizadas/perladas, use 20-30 partes de Activator WB em condições climáticas standard.
- Em condições climáticas extremas (temperatura e humidade), as proporções de Activator WB podem variar; consultar a ficha técnica detalhada.
- **Diluição Opcional:** Em caso de necessidade de reduzir o nível de opacidade num difuminado, pode adicionar MM 666 à mistura.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.

- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. SEC2322 (NIS AV2) sobre cor NIS 1052.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400, respeitar máximo de 100 unidades de diferença) ou lixagem final com P1000 (inicial P600-P800, respeitar máximo de 200 unidades de diferença). Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola). Pistola HVLP: Pressão máx. 0,6-0,7 bar (cabeça).
- **Filtragem:** Utilizar filtros recomendados para base água (125 µm).
- **Processo de Aplicação - Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos (ar forçado ou aumento de temperatura) até secar e matizar completamente.
- **Processo de Aplicação - Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para orientação ótima de partículas metálicas, aumentar a distância de aplicação para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Aplicar uma demão de controlo em cores metálicas.
- **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à base, podendo adicionar 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Secagem:** Os tempos de evaporação e secagem são influenciados pela humidade e circulação de ar, podendo ser reduzidos com sistemas de ar forçado (distância mínima de 1 metro). Se utilizar calor, permitir o arrefecimento do objeto até à temperatura de aplicação antes de continuar.
- **Espessura de Camada:** Recomendada: 12-25 µm. A espessura total não deve exceder 30 µm.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo Máximo de Repintura:** 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar bem a pistola após o uso com Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.