

BASE AUTOWAVE MM 2.0 339NJ SEC GOLD TO BLUE 500ML

SKU: AW-339NJ/0.5

Base base água de alta performance para oficinas, garante cobertura superior, controlo de metalizados e máxima exatidão na reprodução de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram resultados de excelência. Esta base de mistura base água oferece cobertura superior, controlo de metalizados e uma pulverização otimizada para a igualação precisa de cores de origem (OEM), sejam elas sólidas, metalizadas ou perladas. Garanta uma exatidão de cor inigualável e um acabamento profissional em cada trabalho.

A Autowave MM 2.0 foi desenvolvida para ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens, garantindo a proteção ambiental do acabamento. É a melhor seleção para uma excelente exatidão de cor e um desempenho fiável em diversas condições.

Características e Aplicação:

- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers). Nota: As cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. Autowave SEC2322 (NIS AV2) deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.
- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** Limpar e desengordurar. Para lixagem, usar P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando as diferenças de granos.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Proporção standard: 100 partes Autowave MM 2.0 com 10-20 partes Activator WB. Para controlo de metalizado e facilidade de difuminado, 20-30 partes Activator WB. Consultar a ficha técnica para condições climáticas extremas. Utilizar régua de

mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança.

- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola / Pressão de Aplicação:**
  - Pistola de Gravidade: Pico de fluido 1.3 mm, pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
  - HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total, evaporando entre demãos.
  - **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar 1 demão completa, seguida de 1 demão intermédia, evaporando entre demãos. Aumentar distância (30 cm) para ótima orientação das partículas metálicas.
  - **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor, demãos finas até cobertura total.
  - **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0. Opcional: 10% Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (recomendado), máximo 30µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar pistola com Autowave Guncleaner após uso e com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** Embalagens fechadas a 20°C, evitar variações bruscas. Temperatura de transporte e armazenagem entre 3°C e 35°C. A congelação causa gelificação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.