

BASE AUTOWAVE MM 2.0 350 VIOLET (RED) 500ML

SKU: AW-350/0.5

Base de água Autowave MM 2.0 para uma exatidão de cor superior. Ideal para igualar cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Garante excelente cobertura e controlo do metalizado.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram a máxima excelência e precisão na igualação de cores. Esta base água de última geração foi desenvolvida para oferecer resultados profissionais inigualáveis em cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Com a sua formulação avançada, garante uma cobertura superior, um controlo excecional do metalizado e uma aplicação otimizada, assegurando uma exatidão de cor perfeita e um acabamento duradouro quando combinada com um verniz Sikkens.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura base água para acabamentos sólidos, metalizados e perlados.
- **Compatibilidade:** Adequada para todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- **Cobertura e Controlo:** Proporciona excelente cobertura, controlo do metalizado e uma pulverização ótima para igualar cores.
- **Exatidão de Cor:** A melhor seleção para uma exatidão de cor superior.
- **Proteção:** Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental.
- **Agitação:** Agitar bem a embalagem antes de usar para garantir a viscosidade adequada.
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando as diferenças de granalha.
  - Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.

- **Mistura (Standard):** 100 partes Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola e Pressão de Aplicação:**
  - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
  - Pistola HVLP: Pressão máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente, utilizando ar forçado ou aumento de temperatura.
  - **Cores Metálicas/Perladas/Efeitos Especiais:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
  - **Difuminados:** Utilizar menor pressão e demãos finas. Secar cada demão até matizar.
- **Evaporação entre demãos:** Até estar completamente mate e seco.
- **Evaporação antes de aplicar verniz:** Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (recomendado), não exceder 30 µm.
- **Tempo de Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS).
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar (depende de vários fatores).
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner e Activator WB.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.