

BASE AUTOWAVE MM 2.0 361 YELLOW (ORANGE) 500ML

SKU: AW-361/0.5

Base aquosa de alta cobertura Autowave MM 2.0 para igualação precisa de cores OEM em acabamentos sólidos, metalizados e perlados, otimizada para oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é um acabamento de excelência, especificamente formulado para as oficinas de repintura automóvel que procuram resultados impecáveis. Com uma capacidade superior de cobertura e um controlo de metalizado otimizado, esta base base água garante uma pulverização ideal para a igualação precisa de cores de origem (OEM), sejam elas sólidas, metalizadas ou perladas. Autowave MM 2.0 proporciona uma exatidão de cor excecional, essencial para uma proteção ambiental eficaz quando combinado com um verniz Sikkens.

Características e Aplicação:

- Proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e ótima pulverização para igualação de cores OEM (sólidas, metalizadas, perladas).
- Deve ser utilizado em combinação com vernizes Sikkens para proteção ambiental.
- Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar e antes de misturar a cor.

- **Mistura Padrão:**
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas para controlo de partículas metálicas e difuminado)
  - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para precisão.

- **Viscosidade:**

    - 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.

- **Pistola de Aplicação:**
    - Pico de fluido: 1.3 mm
    - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar em entrada de pistola (HVLP máx. 0,6-0,7 bar em cabeça).

- **Processo de Aplicação:**
    - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura, evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente. Permitir o arrefecimento da superfície, se necessário.
    - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar totalmente. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
    - **Difuminados:** Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter total cobertura. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentando a distância de aplicação.
    - **Cor para Partes Interiores:** Para aplicar cor em zonas interiores, adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0. É possível acrescentar um 10% de Activator WB a esta mistura para uma ótima aplicação. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Grossura de Camada:** Com o método de aplicação recomendado, Autowave MM 2.0: 12-25 µm. A grossura de camada total não deve exceder nunca as 30 µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Repintável com todos os vernizes Sikkens (à exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS).
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola depois do seu uso, utilizando Autowave Guncleaner e Activator WB. Evitar o contacto entre produtos base água e qualquer tipo de dissolvente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.