


## BASE AUTOWAVE MM 2.0 535 BLUE (VIOLET) 1L

**SKU:** AW-535/1

Base de mistura aquosa de alta performance para igualar cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Oferece cobertura superior e controlo preciso do metalizado.

## SOBRE

Para oficinas profissionais que procuram excelência na repintura automóvel, a Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal. Este acabamento base água de elevada performance garante uma cobertura superior, controlo de metalizado preciso e uma pulverização otimizada para a igualação exata de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Desenvolvida para ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens, assegura uma proteção duradoura e resultados consistentes e de qualidade profissional.

**Características e Benefícios:**

- Acabamento bicamada base água com excelente cobertura.
- Controlo otimizado de metalizado e ótima pulverização.
- Igualação precisa de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.
- Deve ser utilizada com verniz Sikkens para máxima proteção ambiental.
- Materiais básicos: Dispersão acrílica base água.

**Substratos Compatíveis:**

- Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
- Todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- Autowave SEC2322 (NIS AV2) deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.

**Preparação da Superfície:**

- Lixagem final com P500 (inicial com P360 - P400, respeitando 100 unidades de diferença).
- Lixagem final com P1000 (inicial com P600 - P800, respeitando 200 unidades de diferença).
- Limpeza da superfície: Eliminar qualquer contaminação antes da aplicação do acabamento, utilizando o limpador/desengordurante adequado.

**Instruções de Mistura:**

- Agitar bem a embalagem antes de usar para obter viscosidade adequada.
- Básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente antes do primeiro uso.
- Todas as cores Autowave MM devem ser agitadas bem após a mistura conforme a fórmula.
- Rácio de Activator WB (standard): 10-20 partes para todas as cores Autowave MM 2.0; 20-30 partes para cores Autowave 2.0 para controlo de partículas metálicas e difuminado.
- Para mistura precisa, usar régua de mistura Nº 14 Azul ou balança.
- Viscosidade: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- Vida da mistura: 3 meses a 20°C.

**Equipamento e Aplicação:**

- Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
- Pistola HVLP: Pressão máxima 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos até matizar completamente.
- **Cores Metálicas/Peroladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até matizar totalmente. Para orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor, aplicar demãos finas. Secar cada demão até matizar.
- **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener. Opcional 10% de Activator WB. Não requer verniz.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (não exceder 30 µm).
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.

**Limpeza do Equipamento:**

- Limpar e aclarar bem a pistola com Autowave Guncleaner após uso.
- Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**SOBRE A MARCA**

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

**Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade**

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.