

BASE AUTOWAVE MM 2.0 558 YELLOW ORANGE 500ML

SKU: AW-558/0.5

Base água premium para acabamentos de repintura automóvel. Excelente cobertura, controlo de metalizado e precisão de cor OEM.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 da Sikkens é um acabamento base água de excelência, desenvolvido para oferecer uma cobertura superior e um controlo de metalizado otimizado em repinturas automóveis. Ideal para igualação de cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, garante uma precisão de cor notável e uma pulverização ótima para resultados profissionais. Este produto deve ser utilizado em combinação com um verniz Sikkens para assegurar a máxima proteção e durabilidade do acabamento.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Autowave MM 2.0 é uma base água para acabamentos, proporcionando excelente cobertura, controlo do metalizado e uma pulverização otimizada para igualação de cores OEM. É a melhor seleção para uma excelente exatidão de cor.
- **Agitação:** Agitar bem a embalagem antes de usar para obter a viscosidade adequada dos básicos. Os básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente antes do primeiro uso; depois, seguir as recomendações de agitação como os restantes básicos. Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura, segundo a fórmula de cor.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800). Limpar a superfície eliminando qualquer contaminação com limpador/desengordurante adequado.
- **Rácio de Mistura (Condições Standard):** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-20 partes de Activator WB em todas as cores Autowave MM 2.0. Em cores Autowave 2.0, 20-30 partes de Activator WB para um

controlo ótimo de partículas metálicas e maior facilidade de difuminado. Para uma mistura precisa, usar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou misturar mediante balança.

- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola e Pressão de Aplicação:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm e pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente.
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Perladas/SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo.
- **Tempo Entre Camadas:** Até estar completamente mate e seco.
- **Tempo Antes de Aplicar Verniz:** Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada:** Com o método de aplicação recomendado, 12-25 µm. A grossura de camada total não deve exceder 30 µm.
- **Mascarar:** Pode ser mascarado uma vez totalmente mate e seco.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme, e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se este tempo for excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** Seguindo o método de aplicação recomendado, é de ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar. O rendimento prático depende de vários fatores.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola após o uso, utilizando Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** A caducidade refere-se a embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura, armazenar entre 3 e 35°C. A congelação produz gelificação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.