

BASE AUTOWAVE MM 2.0 575 BLUE (GREEN) TRANSP. 1L

SKU: AW-575/1

Base água premium Autowave MM 2.0 para reparações automóveis. Oferece cobertura superior e controlo de metalizado para igualar cores OEM com perfeição.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é um acabamento de alta performance, base água, concebido para as oficinas de repintura automóvel que procuram excelência e precisão. Esta base oferece uma cobertura superior, um controlo otimizado do metalizado e uma pulverização excecional, garantindo uma igualação perfeita das cores de origem (OEM), sejam elas sólidas, metalizadas ou perladas. Para a máxima proteção ambiental e durabilidade do acabamento, deve ser utilizada em conjunto com vernizes Sikkens, assegurando resultados de cor exatos e duradouros para todas as reparações.

Características e Aplicação:

- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimers. Para cores de efeitos especiais (exceto SEC2322), aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. SEC2322 deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.
- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** Lixar finalmente com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando a diferença máxima de 100/200 unidades entre etapas de lixagem. Limpar e desengordurar a superfície com o limpador adequado antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Para básicos metálicos Autowave MM 800, agitar manualmente antes da primeira utilização. Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura da fórmula de cor.
- **Rácio de Activator WB (standard):** 10-20 partes para todas as cores Autowave MM 2.0.

- **Rácio de Activator WB (controlo de metalizado/difuminado):** 20-30 partes. Em condições climáticas extremas, consultar ficha técnica para rácios específicos.
- **Ferramentas de Mistura:** Utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou balança para uma mistura precisa.
- **Diluição (Opcional):** Para reduzir o nível de opacidade em difuminados, pode-se adicionar MM 666.
- **Filtragem:** Utilizar filtros recomendados para base água, medida: 125 µm.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.
- **Equipamento de Aplicação (Pistola de Gravidade):** Bico de fluido de 1.3 mm. Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. Para HVLP, máximo 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Vida da Mistura:** Todas as cores Autowave MM 2.0 mantêm-se por 3 meses a 20ºC.
- **Processo de Aplicação - Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou calor até secar e matizar completamente.
- **Processo de Aplicação - Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos com ar forçado ou calor até secar e matizar totalmente. Para uma óptima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Processo de Aplicação - Difuminados:** Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo com maior distância de aplicação.
- **Aplicação em Zonas Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener e, opcionalmente, 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Evaporação entre Camadas e Antes do Verniz:** Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (recomendado); a grossura de camada total não deve exceder 30 µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se este tempo for excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Compatibilidade de Repintura:** Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, seguindo o método de aplicação recomendado. O rendimento prático pode variar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.
- **Armazenamento:** A caducidade refere-se a embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (3-35°C). A congelação causa gelificação/grumos, tornando o produto inutilizável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.