

BASE AUTOWAVE MM 2.0 577 GREEN (YELLOW) TRANSP. 1L

SKU: AW-577/1

Base aquosa Autowave MM 2.0 para uma exatidão de cor superior. Oferece excelente cobertura e controlo de metalizado em cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.

SOBRE

Desenvolvida para as oficinas de repintura automóvel mais exigentes, a Base Autowave MM 2.0 é uma base aquosa de última geração que garante uma excelência inigualável na reprodução de cores e acabamentos de origem (OEM). Esta base base água proporciona uma excelente cobertura, controlo do metalizado e uma ótima pulverização na igualação de cores sólidas, metalizadas e perladas.

Para uma proteção ambiental eficaz, a Base Autowave MM 2.0 deve ser utilizada em combinação com um verniz Sikkens compatível, assegurando a melhor exatidão de cor e durabilidade para qualquer reparação.

Características e Aplicação:

- **Composição:** Dispersão acrílica base água.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos de origem (OEM) existentes e produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800). Realizar limpeza profunda para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação.
- **Agitação:** Agitar bem a embalagem antes de usar para uma viscosidade adequada. Os básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente antes do primeiro uso. Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura.
- **Rácio de Mistura (Standard):** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul para maior precisão.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.

- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm, pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente.
  - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm na demão de controlo.
- **Tempo de Evaporação:** Entre demãos e antes do verniz, aguardar até que a superfície esteja completamente mate e seca.
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Grossura da Camada:** 12-25 µm (método recomendado), não exceder 30 µm total.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0. Evitar dissolventes convencionais, exceto para resíduos sólidos. Não submergir a pistola por longos períodos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.