


## BASE AUTOWAVE MM 2.0 579 YELLOW (ORANGE) TRANSP. 500ML

**SKU:** AW-579/0.5

Base aquosa Autowave MM 2.0 para igualação precisa de cores OEM, com cobertura e controlo de metalizado superiores. Ideal para oficinas auto.

---

## SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é uma solução de acabamento de bicamada à base de água de alta performance, desenvolvida para proporcionar resultados excecionais em oficinas profissionais. Garante uma excelente cobertura, controlo superior do metalizado e uma pulverização ótima, essenciais para a igualação precisa de cores de origem (OEM), sejam elas sólidas, metalizadas ou perladas. Deve ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens para assegurar a máxima proteção ambiental e uma exatidão de cor inigualável.

**Características e Aplicação:**

- **Compatibilidade de Substratos:** Adequada para todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, à exceção dos Washprimers.
- **Composição:** Formulada com dispersão acrílica à base de água.
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400, respeitar máximo de 100 unidades de diferença).
  - Lixagem final com P1000 (lixagem inicial P600-P800, respeitar máximo de 200 unidades de diferença).
  - Limpar e eliminar qualquer contaminação da superfície com limpador/desengordurante adequado antes da aplicação do acabamento.
- **Rácio de Mistura:**
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme as condições climáticas)
  - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para mistura precisa.
- **Aplicação da Pistola:**

    - Pico de fluido: 1.3 mm
    - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (entrada da pistola) ou HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação:**
    - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos usando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente.
    - **Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais (SEC):** Aplicar uma demão completa seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
    - **Difuminados:** Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para uma orientação ótima das partículas metálicas aumentando a distância de aplicação.
    - **Cor para Partes Interiores:** Para aplicar cor em zonas interiores, adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à Base Autowave MM 2.0. É possível adicionar 10% de Activator WB para uma aplicação ótima. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Grossura de Camada:** Com o método de aplicação recomendado, Autowave MM 2.0: 12-25 µm. A grossura de camada total não deve exceder 30 µm.
- **Tempos de Secagem e Evaporação:**
    - Entre demãos e antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
    - A humidade e a circulação de ar influenciam os tempos de evaporação e secagem, que podem ser drasticamente reduzidos com sistemas de ar forçado a uma distância mínima de 1 metro.
    - Quando se utiliza calor para secar, permitir o arrefecimento do objeto até à temperatura de aplicação antes de seguir com a aplicação de cor ou verniz.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo Máximo de Repintura:** 24 horas a 25°C. Se este tempo for excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** Seguindo o método de aplicação recomendado, o rendimento teórico é de ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola após o uso, utilizando Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar a Base Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** A caducidade do produto refere-se a embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura, armazenando entre 3°C e 35°C. A congelação causa gelificação nos básicos de Autowave MM 2.0.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

## SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

**Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade**

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.