

BASE AUTOWAVE MM 2.0 600 CONVERTER 1L

SKU: AW-600/1

Base aquosa de alta performance para cores OEM sólidas, metálicas e perladas. Excelente cobertura, controlo de metalizado e fácil aplicação.

SOBRE

O Autowave MM 2.0 600 Converter é uma base aquosa de alta performance, desenvolvida para oficinas auto profissionais que procuram a reprodução perfeita de cores sólidas, metálicas e perladas de origem (OEM). Este produto Sikkens oferece uma cobertura superior, controlo otimizado das partículas metálicas e uma facilidade de aplicação que garantem acabamentos impecáveis e duradouros, proporcionando uma proteção robusta contra as condições climatéricas mais exigentes. É a seleção de qualidade superior para alcançar uma exatidão de cor excecional.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base bicamada base água de alto desempenho.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers).
- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** Realizar lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400) ou P1000 (lixagem inicial P600-P800), respeitando as diferenças de etapas de lixagem. Limpar e desengordurar cuidadosamente a superfície antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem antes de usar. As cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura. Para mistura precisa, utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou balança. Adicionar 10-20 partes de Activator WB (ou 20-30 partes para controlo de partículas metálicas e difuminado, ou 40-50 em condições extremas de baixa humidade e alta temperatura para metálicos/perlados).
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.

- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm, pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (entrada da pistola) ou HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Vida da Mistura:** Até 3 meses a 20ºC para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos até ficarem mate e secas (com sistemas de ar forçado ou aumento de temperatura).
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Perladas/SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até ficarem mate e secas. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar menor pressão e demãos finas, secando cada demão até matizar. Aplicar uma demão de controlo para cores metálicas.
- **Grossura de Camada Recomendada:** 12-25 µm (não exceder 30 µm).
- **Secagem:** Os tempos de evaporação e secagem são influenciados pela humidade e circulação de ar, podendo ser drasticamente reduzidos com ar forçado (mín. 1 metro). Após secagem com calor, permitir o arrefecimento antes de aplicar cor ou verniz.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), à exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme, e vernizes MS.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar bem a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar o produto.
- **Armazenagem:** Embalagens fechadas a 20°C, evitar variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). Proteger da congelação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.