

BASE AUTOWAVE MM 2.0 744 MIXING BLACK 1L

SKU: AW-744/1

Base de mistura água Autowave MM 2.0, ideal para igualação precisa de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Garante cobertura superior e proteção ambiental.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 744 Mixing Black 1L é a escolha ideal para oficinas profissionais que procuram um acabamento de repintura automóvel de excelência. Esta base de mistura aquosa oferece uma cobertura superior, controlo de metalizado otimizado e uma pulverização perfeita, garantindo uma igualação de cores de origem (OEM) de alta precisão, seja em tons sólidos, metalizados ou perlados. Desenvolvida para ser utilizada em conjunto com vernizes Sikkens, a Autowave MM 2.0 proporciona uma proteção robusta contra os elementos ambientais, assegurando durabilidade e uma exatidão de cor inigualável para os seus projetos de reparação.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura bicamada à base de água.
- **Cobertura e Controlo:** Proporciona excelente cobertura e controlo de metalizado.
- **Pulverização:** Ótima pulverização para igualação de cores OEM (sólidas, metalizadas e perladas).
- **Proteção:** Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos de origem (OEM) existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- **Rácio de Mistura:** Agitar bem antes de usar. 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para precisão.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola Recomendada:** Gravidade com bico de fluido de 1.3 mm; pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. HVLP com pressão máxima de 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação para Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos

até a superfície estar completamente mate e seca, utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura.

- **Processo de Aplicação para Cores Metálicas/Perladas/Efeitos Especiais:** Aplicar uma demão completa seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até a superfície estar completamente mate e seca. Aumentar a distância para 30 cm para uma ótima orientação das partículas metálicas.
- **Secagem entre Camadas:** Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm com o método recomendado, não exceder 30 µm no total.
- **Tempo de Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner e Activator WB. Evitar dissolventes convencionais, exceto para remover resíduos sólidos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.