

BASE AUTOWAVE MM 2.0 800CC METALLIC COARSE 1L

SKU: AW-800CC/1

Base aquosa de acabamento para igualação de cores OEM. Oferece cobertura excecional, controlo metalizado e exatidão de cor para reparações profissionais.

SOBRE

Desenvolvida para as oficinas automóveis mais exigentes, a Base Autowave 2.0 800CC Metallic Coarse 1L representa a excelência em repintura. Este acabamento à base de água é a solução ideal para igualar cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, garantindo um resultado impecável e de alta precisão.

Características e Aplicação:

- Cobertura superior e controlo de metalizado excecionais.
- Permite uma ótima pulverização para uma exatidão de cor inigualável.
- Desenvolvida para ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens para máxima proteção ambiental.
- Ideal para acabamentos existentes de origem e produtos de preparação Sikkens (com exceção de Washprimers).
- Produto e Aditivos: Autowave MM 2.0 (Básicos de máquina de misturas), Activator WB, Autowave Separator, Autowave Guncleaner, Autowave 2.0 Hardener.
- Não necessita de elastizante para aplicação em peças de plástico.
- Preparação da Superfície: Lixagem final com P500 (a seco) ou P1000 (a húmido), seguida de desengorduramento.
- Viscosidade de aplicação: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- Pistola de aplicação recomendada: Bico de fluido de 1.3 mm com pressão de 1.7-2.2 bar (HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça).
- Vida da mistura: 3 meses a 20ºC.

Processo de Aplicação Simplificado:

- **Cores sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente.
- **Cores metálicas / perladas:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para otimizar a orientação das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação reduzida e aplicar demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar.
- **Espessura da camada:** 12-25 µm, não excedendo os 30 µm.
- **Repintável:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.

Considerações Finais:

É crucial agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Para uma limpeza eficaz do equipamento, utilize Autowave Guncleaner. O produto contém 420 g/litro de COV na forma pronta a usar. Armazene entre 3°C e 35°C, evitando a congelação para manter a sua integridade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.