

BASE AUTOWAVE MM 2.0 800EC METALLIC EXTRA COARSE 1L

SKU: AW-800EC/1

Base Autowave 2.0, excelência em repintura automóvel. Cobertura superior, controlo de metalizado e exatidão de cor OEM em acabamentos sólidos, metalizados e perlados.

SOBRE

A Base Autowave 2.0 800EC Metallic Extra Coarse 1L é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram excelência e precisão. Esta base aquosa de última geração garante um acabamento de qualidade superior, com cobertura excecional, controlo otimizado de metalizados e uma correspondência de cor de origem (OEM) inigualável, essencial para reparações de alto padrão em veículos modernos.

Desenvolvida para proporcionar uma pulverização otimizada e um controlo superior de metalizados, a Autowave 2.0 é a escolha perfeita para igualar cores sólidas, metalizadas e perladas de origem (OEM). A sua formulação à base de água é amiga do ambiente e deve ser utilizada em combinação com um verniz Sikkens adequado para garantir proteção e durabilidade a longo prazo.

Este básico de máquina de mistura (toner) requer uma agitação prévia cuidadosa da embalagem antes de cada uso e uma agitação adicional após a mistura da cor, para assegurar a viscosidade correta e a dispersão uniforme dos pigmentos. A precisão na mistura é crucial, devendo ser utilizada uma régua de mistura Sikkens (nº 14 Azul) ou balança.

Características e Aplicação:

- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimers.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final a seco com P500 (inicial P360-P400) ou húmido com P1000 (inicial P600-P800). Limpar e desengordurar completamente.

- **Mistura:** Agitar bem antes de usar. Adicionar 10-50 partes de Activator WB conforme as condições climáticas e o efeito desejado.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:** Pistola por gravidade (bico 1.3 mm, 1.7-2.2 bar entrada) ou HVLP (máx. 0.6-0.7 bar cabeça).
- **Prazo de Validade do Básico:** 3 meses a 20°C (em embalagem fechada).
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** 2 demãos até cobertura total, com evaporação entre demãos (usar ar forçado ou aumentar temperatura).
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Peroladas):** 1 demão completa seguida de 1 demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para orientação metálica, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Aplicar demãos finas com menor pressão. Camada de controlo para metálicos. Possível diluir com MM 666 para maior transparência.
- **Pintura de Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener (opcionalmente 10% Activator WB). Não necessita de verniz.
- **Grossura da Camada:** 12-25 µm (método recomendado), máximo 30 µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Autowave Guncleaner e, antes da utilização, Activator WB. Evitar imersão prolongada.
- **Armazenagem:** Embalagem fechada a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3 e 35°C). A congelação pode inutilizar o produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.