

BASE AUTOWAVE MM 2.0 800NX METALLIC XTRA FINE SPARKLE 500ML

SKU: AW-800NX/0.5

Base aquosa Autowave MM 2.0 para cobertura superior, controlo de metalizado e exatidão de cor em repinturas OEM. Ideal para oficinas auto profissionais.

SOBRE

Maximize a qualidade das suas repinturas com a Base Autowave MM 2.0, uma solução aquosa de alta performance desenvolvida para oficinas auto exigentes. Este produto de base água garante uma cobertura excecional e um controlo de metalizado superior, essencial para a igualação precisa de cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para uma exatidão de cor inigualável, proporcionando um acabamento duradouro quando utilizada em combinação com os vernizes Sikkens, oferecendo proteção robusta contra os elementos. Agite bem a embalagem antes de usar para garantir uma viscosidade adequada.

Características e Aplicação:

- **Qualidade Superior:** Base de água que proporciona excelente cobertura, controlo do metalizado e ótima pulverização.
- **Versatilidade de Cores:** Ideal para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.
- **Proteção Ambiental:** Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proporcionar proteção frente ao ambiente.
- **Exatidão de Cor:** Seleção para uma excelente exatidão de cor.
- **Substratos Compatíveis:**
  - Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
  - Todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
  - Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus

Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.

- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400, respeitar máximo de 100 unidades de diferença).
  - Lixagem final com P1000 (lixagem inicial P600-P800, respeitar máximo de 200 unidades de diferença).
  - Limpeza da superfície para eliminar qualquer contaminação utilizando o limpador/desengordurante adequado antes da aplicação do acabamento.
- **Mistura:**
  - Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar para obter uma adequada viscosidade dos básicos.
  - Básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente muito bem antes de utilizar pela primeira vez.
  - Todas as cores Autowave MM devem agitar-se muito bem diretamente depois de misturar segundo fórmula de cor.
  - **Rácio de Mistura:** 100 partes Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas e tipo de cor). Utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou misturar mediante balança.
  - **Diluição (Opcional):** Para reduzir o nível de opacidade num difuminado, adicionar MM 666.
  - **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
  - **Vida da Mistura:** Todas as cores Autowave MM 2.0 mantêm-se por 3 meses a 20ºC.
- **Aplicação:**
  - **Pistola:** Gravidade (bico de fluido 1.3 mm, pressão 1.7-2.2 bar em entrada pistola) ou HVLP (máx. 0.6-0.7 bar em cabeça).
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente.
  - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter total cobertura. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para ótima orientação das partículas metálicas, aumentando a distância de aplicação.
  - **Cor para Zonas Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0 (opcionalmente +10% de Activator WB). Não necessita de verniz.
  - **Grossura de Camada:** 12-25 µm com o método de aplicação recomendado. A grossura total não deve exceder 30µm.
- **Secagem e Ar Forçado:** A humidade e circulação de ar influenciam os tempos. A utilização de sistemas de ar forçado (distância mínima de 1 metro) pode reduzir drasticamente estes tempos. Se usar calor, permitir o arrefecimento do objeto até à temperatura de aplicação antes de seguir com a aplicação.
- **Mascarar:** Autowave MM 2.0 pode ser mascarado uma vez totalmente mate e seco.
- **Eliminação de Possíveis Motas:** Permitir evaporar até estar completamente mate e seco. Matizar suavemente a zona com P800 aplicando ar comprimido. Eliminar o resíduo de lixagem antes de continuar.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.

- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola depois do uso, utilizando Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0. Evitar dissolventes convencionais (exceto para resíduos sólidos) e imersão prolongada.
- **Armazenagem:** Validade do produto em embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3 e 35°C). A congelação produz gelificação/grumos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.