



BASE AUTOWAVE MM 2.0 800YA YELLOW (ORANGE) METALIZADO 1L

SKU: AW-800YA/1

Base aquosa de alta performance para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Garante cobertura excecional e controlo de metalizado preciso.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a solução aquosa de última geração para oficinas auto que procuram excelência na repintura. Desenvolvida para igualar cores de origem (OEM) com precisão inigualável, esta base oferece cobertura superior, controlo de metalizado otimizado e uma aplicação suave para acabamentos sólidos, metalizados e perlados, garantindo resultados profissionais e duradouros. A sua formulação avançada assegura uma excelente exatidão de cor, indispensável para reparações de alta qualidade.

Para otimizar o seu desempenho, a Base Autowave MM 2.0 deve ser utilizada em combinação com um verniz Sikkens adequado, garantindo assim uma proteção ambiental robusta e duradoura.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base aquosa bicamada para acabamento.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens atuais, com exceção de Washprimers.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400) ou P1000 (lixagem inicial P600-P800). Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Mistura:**
 - 100 partes de Autowave MM 2.0
 - 10-50 partes de Activator WB (10-20 para condições standard; 20-30 para controlo ótimo de partículas metálicas em condições extremas).
 - Agitar bem a embalagem antes de usar e agitar a mistura de cor após a preparação.

- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:**
 - Pistola de Gravidade: Bico de 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar (entrada da pistola).
 - Pistola HVLP: Pressão máxima de 0.6-0.7 bar (cabeça da pistola).
- **Vida da Mistura:** Até 3 meses a 20°C.
- **Processo de Aplicação:**
 - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos até total cobertura, evaporando entre elas até secagem e matificação completas (usar ar forçado ou aumentar temperatura, permitindo arrefecimento).
 - **Cores Metálicas/Peroladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secagem e matificação completas. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
 - **Difuminados:** Usar menor pressão de aplicação e demãos finas até cobertura. Secar cada demão antes de difuminar. Aplicar demão de controlo em metálicos para orientação.
 - **Grossura de Camada:** 12-25 µm (seca) com método recomendado, nunca exceder 30 µm.
- **Tempo de Secagem:** Entre demãos e antes do verniz: até estar completamente mate e seco. A humidade e circulação de ar influenciam os tempos.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar nova demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar. O rendimento prático varia conforme fatores como forma do objeto, rugosidade e técnica de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0. Evitar contacto com solventes convencionais (exceto para resíduos sólidos) e imersão prolongada.
- **Armazenagem:** Manter entre 3°C e 35°C em embalagens fechadas. Evitar variações bruscas de temperatura. A congelação causa gelificação e grumos, tornando o produto inutilizável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.