

BASE AUTOWAVE MM 2.0 952 ORANGE (RED) TRANSP. 1L

SKU: AW-952/1

Base aquosa premium para repintura automóvel. Proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e precisão de cor OEM em acabamentos sólidos, metalizados e perlados.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 952 Orange (Red) Transp. 1L é uma solução de acabamento aquoso de última geração, desenvolvida para satisfazer as exigências das oficinas de repintura automóvel profissionais. Com a sua formulação avançada, garante uma cobertura superior, controlo excecional de partículas metálicas e uma correspondência de cor de origem (OEM) inigualável em tons sólidos, metalizados e perlados. Esta base é a escolha ideal para obter acabamentos perfeitos e duradouros, protegendo o ambiente quando utilizada com vernizes Sikkens.

A Autowave MM 2.0 destaca-se pela sua facilidade de aplicação e versatilidade. É compatível com todos os acabamentos OEM existentes e com a maioria dos produtos de preparação Sikkens. Antes de usar, agitar bem a embalagem para garantir a viscosidade ideal.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura aquosa para acabamentos de alta qualidade.
- **Componentes:** Dispersão acrílica base água. Requer Activator WB para mistura (10-50 partes por 100 de base, ajustável conforme condições climáticas).
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final a seco: P500 (com lixagem inicial P360-P400).
  - Lixagem final a húmido: P1000 (com lixagem inicial P600-P800).
  - Limpar e desengordurar a superfície com um limpador/desengordurante adequado antes da aplicação.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.

- **Equipamento Recomendado:**
  - Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm.
  - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar na entrada da pistola.
  - Para HVLP: máx. 0.6-0.7 bar na cabeça da pistola.
- **Métodos de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até que a superfície esteja completamente mate e seca (com ar forçado ou temperatura elevada, se necessário).
  - **Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até mate e seco. Para otimizar a orientação das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm na última demão.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas. Secar cada demão até matificar. Pode-se usar MM 666 RTS para reduzir opacidade.
  - **Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener (opcionalmente +10% Activator WB) à base, sem necessidade de recobrir com verniz.
- **Tempos de Secagem (entre demãos/antes de verniz):** Até estar completamente mate e seco. Os tempos variam consoante a humidade e circulação do ar.
- **Grossura da Camada:** 12-25 µm (recomendado), nunca exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Evitar diluentes convencionais (exceto para resíduos sólidos) e submersão prolongada da pistola.
- **Armazenagem:** Embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). A congelação resulta em gelificação e inutilização do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.