

BASE AUTOWAVE MM 2.0 954 VIOLET (RED) TRANSP. 1L

SKU: AW-954/1

Base Autowave MM 2.0 aquosa para repintura automóvel. Excelente cobertura, controlo metalizado e precisão de cor em acabamentos sólidos, metalizados e perlados.

SOBRE

Concebida para o profissional da repintura automóvel, a Base Autowave MM 2.0 oferece uma solução aquosa de alta performance para a igualação de cores OEM em acabamentos sólidos, metalizados e perlados. Esta base de mistura da AkzoNobel garante uma excelente cobertura, controlo do metalizado e uma pulverização otimizada, assegurando a máxima exatidão de cor e proteção ambiental quando combinada com os vernizes Sikkens.

A formulação avançada da Autowave MM 2.0 é ideal para oficinas que procuram eficiência e resultados impecáveis. É compatível com todos os acabamentos OEM existentes e com a maioria dos produtos de preparação Sikkens. Antes da aplicação, certifique-se de que a superfície está devidamente lixada e limpa para garantir a aderência ideal.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura aquosa para acabamentos bicamada.
- **Substratos Compatíveis:** Acabamentos OEM existentes, produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers). Cores de efeitos especiais Autowave SEC devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado (exceto SEC2322 sobre NIS 1052).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400) ou P1000 (lixagem inicial P600-P800), respeitando o máximo de diferença de unidades. Limpar e desengordurar completamente.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Para a mistura de cor, utilizar a proporção de 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB (consultar régua de mistura

Sikkens nº 14 Azul ou balança para precisão, ajustando à condição climática).

- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola e Pressão:**
  - Pistola de Gravidade: Pico de fluido de 1.3 mm, pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
  - HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente.
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Perladas/SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar. Aumentar a distância para 30 cm para ótima orientação das partículas metálicas.
- **Evaporação entre demãos / antes de verniz:** Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (recomendado). A grossura total não deve exceder 30 µm.
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens VOC (com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme, e vernizes MS). Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** Embalagens fechadas a 20°C, evitar variações bruscas de temperatura (3-35°C). Proteger da congelação.

Para uma aplicação segura, utilize sempre proteção respiratória adequada conforme recomendado pela AkzoNobel Car Refinishes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.