

BASE AUTOWAVE MM 2.0 98 WHITE HIGH STRENGTH 1L

SKU: AW-98/1

Base aquosa Autowave MM 2.0 para repintura automóvel profissional. Garante cobertura excecional, controlo metálico e precisão de cor OEM.

SOBRE

O Autowave MM 2.0 é um sistema de base de mistura base água de alta performance, especialmente formulado para oficinas de repintura automóvel profissionais que procuram máxima excelência e precisão de cor. Este produto inovador garante uma cobertura superior, controlo otimizado de efeitos metalizados e uma pulverização impecável, essencial para igualar com exatidão as cores originais (OEM) em acabamentos sólidos, metalizados e perlados. Para assegurar a proteção ambiental e o desempenho duradouro, o Autowave MM 2.0 deve ser sempre utilizado em conjunto com os vernizes Sikkens apropriados.

Características e Benefícios:

- **Excelente Precisão de Cor:** A escolha ideal para uma exatidão de cor superior em repinturas.
- **Cobertura e Controlo:** Proporciona excelente cobertura e controlo de metalizado, resultando num acabamento uniforme.
- **Pulverização Otimizada:** Garante uma aplicação suave e eficiente, facilitando a igualação de cores complexas.
- **Base Água:** Um sistema de base de mistura aquoso, alinhado com as regulamentações de COV.

Preparação da Superfície:

- Lixagem final com P500 (lixagem inicial com P360-P400) ou P1000 (lixagem inicial com P600-P800). Respeitar o máximo de 100 ou 200 unidades de diferença entre as etapas de lixagem, respetivamente.
- Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação do acabamento, utilizando o

limpador/desengordurante adequado.

Rácio de Mistura e Viscosidade (a 20°C):

- 100 partes de Autowave MM 2.0.
- 10-20 partes de Activator WB (para todas as cores).
- 20-30 partes de Activator WB (para cores metálicas, para controlo e facilidade de difuminado).
- Viscosidade: 20-30 segundos em copo DIN 4.
- Agitar bem a embalagem antes de usar e agitar bem as cores após a mistura.

Método de Aplicação (Pistola de Gravidade 1.3 mm):

- Pressão de Aplicação: 1.7-2.2 bar (entrada pistola), HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos até cobertura total. Evaporar entre demãos (com ar forçado ou temperatura elevada) até a superfície ficar completamente mate e seca. Se necessário, arrefecer a superfície.
- **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos (com ar forçado ou temperatura elevada) até a superfície ficar totalmente mate e seca. Se necessário, arrefecer a superfície. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
- **Difuminados:** Usar menor pressão e aplicar demãos finas para cobertura. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo com maior distância de aplicação para orientação das partículas. Pode-se adicionar MM 666 RTS para aumentar a transparência em cores de alto poder de cobertura.
- **Cores para Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0 (opcionalmente 10% de Activator WB à mistura). Não necessita de verniz.

Tempos de Secagem e Repintura:

- Entre Demãos / Antes de Verniz: Até ficar completamente mate e seco.
- Repintável com: Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- Tempo de Repintura: Máximo 24 horas a 25°C.
- Vida da Mistura: 3 meses a 20°C.

Grossura de Camada:

- Com o método de aplicação recomendado, Autowave MM 2.0: 12-25 µm.
- A grossura de camada total de Autowave MM 2.0 não deve exceder nunca as 30 µm.

Limpeza do Equipamento:

- Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.
- Evitar solventes convencionais (exceto para resíduos sólidos) e não submergir a pistola por longos períodos.

O Autowave MM 2.0 é a escolha perfeita para oficinas que buscam um acabamento de qualidade premium, durabilidade e uma correspondência de cor inigualável, otimizando o processo de repintura e garantindo a

satisfação do cliente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.