

BASE AUTOWAVE MM 2.0 980 BLUE (GREEN) TRANSP. 1L

SKU: AW-980/1

Base de água de alta performance para uma reprodução fiel da cor e acabamento profissional. Garante cobertura excecional e controlo de metalizado.

SOBRE

Para oficinas de repintura automóvel que procuram a máxima excelência na reprodução de cor, a Base Autowave MM 2.0 oferece uma solução aquosa de acabamento superior. Desenvolvida para corresponder com precisão às cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, esta base garante um controlo de metalizado excecional e uma aplicação otimizada, proporcionando uma exatidão de cor inigualável e proteção ambiental quando utilizada com vernizes Sikkens.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura aquosa para acabamentos bicamada.
- **Cobertura:** Proporciona excelente cobertura e controlo de metalizado.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 ou P1000. Essencial limpar e desengordurar para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem antes de usar. Para misturas de cor, adicionar 10-20 partes de Activator WB (condições standard) ou 20-30 partes (para controlo otimizado de partículas metálicas e difuminados). Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para uma mistura precisa.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.
- **Equipamento de Aplicação:**
  - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada da pistola).

    - HVLP: Pressão máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação:**
    - Cores Sólidas: Aplicar 2 demãos ou até cobertura total, evaporando entre demãos (com sistemas de ar forçado ou aumento de temperatura) até a superfície ficar completamente mate e seca.
    - Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais: Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até ficar mate e seco. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm na demão de controlo.
    - Difuminados: Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar.
    - Zonas Interiores: Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à Base Autowave MM 2.0. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Tempos de Secagem:** Entre demãos e antes da aplicação do verniz, aguardar até a superfície estar completamente mate e seca.
- **Espessura da Camada:** 12-25 µm com o método recomendado, não excedendo 30 µm no total.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), à exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar a pistola com Autowave Guncleaner. Para limpeza prévia da pistola, usar Activator WB. Não utilizar dissolventes convencionais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de

repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.