

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA B6020 BLUE 500ML

SKU: OP-B6020/0.5

Base Autowave MM Optima B6020 Blue, para repintura automóvel profissional. Sistema aquoso wet-on-wet de alta cobertura, aumenta a produtividade e garante acabamento superior.

SOBRE

Para oficinas auto que procuram eficiência e qualidade superior, a Base Autowave MM Optima B6020 Blue da Sikkens é a solução ideal. Este sistema de base aquosa de última geração, concebido para repintura automóvel, oferece uma cobertura excecional e uma aplicação otimizada, garantindo acabamentos profissionais e duradouros. A sua formulação única permite uma técnica de aplicação "molhado sobre molhado", sem necessidade de evaporação entre demãos, o que aumenta significativamente a produtividade.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base aquosa avançada, parte do sistema Autowave MM Optima.
- **Propriedades:** Excelente poder de cobertura e facilidade de aplicação para todas as camadas de base.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II e RFU Wet Bed (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000 e remoção de contaminações.
- **Rácio de Mistura:**
  - 100 partes de Base Autowave MM Optima.
  - 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus (ajustar conforme toners específicos, ex: Z145 máx 100-10; W120 mín 100-10).
- **Equipamento de Aplicação:**
  - Pistola de pulverização: Bico de 1.2-1.3 mm (ou 1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
  - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (25-29 psi) na entrada da pistola. HVLP máx. 0.6-0.7 bar (10 psi) na

capa de ar.

- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas e Efeito):**
  - Aplicar uma demão húmida uniforme (80% de opacidade).
  - Seguir diretamente com uma demão intermédia (até opacidade total).
  - Não necessita de evaporação entre demãos.
  - Antes da aplicação do verniz: Deixar evaporar até ficar completamente mate e seco.
- **Tempo de Vida Útil da Mistura:**
  - Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
  - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
  - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, LV Superior, LV, Mix & Matt, Aerodry, WB 2.0). Em caso de utilização com Autoclear Aerodry, é obrigatória a adição de 5% de Autowave Optima Hardener à base e/ou Blending Agent.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purga com Activador WB antes de usar.

Este produto contribui para uma maior eficiência na oficina, oferecendo resultados de alta qualidade com um processo de aplicação simplificado. Garante uma proteção ambiental eficaz quando usado em conjunto com um verniz Sikkens adequado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso

operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.