


## BASE AUTOWAVE MM OPTIMA B673 BLUE (VIOLET) TRANSP. 1L

**SKU:** OP-B673/1

Base aquosa Sikkens Autowave MM Optima para oficinas, oferece excelente cobertura e aplicação "wet-on-wet". Aumente a sua produtividade em repintura automóvel.

## SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa inovador e completo, projetado especificamente para oficinas profissionais. Conhecida pelas suas excelentes propriedades de cobertura e pela aplicação "wet-on-wet" sem evaporação entre demãos, esta base garante máxima eficiência e produtividade. Para uma proteção duradoura contra as condições ambientais, a Base Autowave MM Optima deve ser sempre utilizada em conjunto com um verniz Sikkens recomendado.

**Características e Aplicação:**

- Sistema de base aquosa completo, concebido para todas as camadas de basecoat.
- Oferece excelentes propriedades de cobertura e permite aplicação "wet-on-wet" sem evaporação entre demãos.
- Aumenta significativamente a eficiência e a produtividade nas operações de repintura automóvel.
- Para proteção ambiental, deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado.
- Agite suavemente a lata da Autowave MM Optima antes de usar.
- Os toners metálicos MM devem ser mexidos à mão antes da primeira utilização.
- Mexa bem a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Optima WB.
- **Rácio de Mistura (Cores Gerais):** 100 partes de Autowave MM Optima para 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus.
- **Rácio de Mistura (Toner MM Z145):** 100 partes de Autowave MM Optima para 0-10 partes de Activador Optima WB Activator Plus.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**

    - Bico: 1.2-1.3mm (1.4mm para condições de Alta Temperatura/Baixa Humidade).
    - Pressão de aplicação na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
    - HVLP no bico de ar: Máximo 0.6-0.7 (10 psi).
- **Aplicação (Cores Sólidas e de Efeito):** 1 + 0.5 demãos, sem evaporação entre demãos.
- Antes da aplicação do verniz, aguardar até que a basecoat esteja completamente mate e seca.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF).
- **Produtos e Aditivos:** Toners Autowave MM Optima, Ativadores Optima WB Activator/Plus, Endurecedor Optima WB, Agente de Disfarce Optima, Separador Autowave, Limpador de Pistolas Autowave Guncleaner.
- Espessura do filme seco: 8-21 µm por aplicação recomendada. A espessura total não deve exceder 30 µm.
- **Tempo de Recobrimento:** Máximo 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar nova demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe e enxague bem a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purgue a pistola com Activador WB antes de usar a Autowave MM Optima.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

## SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

**Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade**

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.