

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA CONVERTER C063 3.75L

SKU: OP-C063/3.75

Otimize a repintura automóvel com a Base Autowave MM Optima Converter C063. Sistema de base aquosa de alta cobertura, aplicação wet-on-wet e secagem rápida.

SOBRE

Otimize a produtividade da sua oficina com a Base Autowave MM Optima Converter C063, um sistema de base aquosa de última geração da AkzoNobel, especificamente concebido para repintura automóvel profissional. Este conversor é essencial para o sistema Autowave MM Optima, garantindo excelentes propriedades de cobertura e uma aplicação eficiente, molhado sobre molhado, sem necessidade de evaporação entre demãos.

Características e Aplicação:

- **Sistema de Base Aquosa de Alto Desempenho:** O Autowave MM Optima é um sistema abrangente e completo de aplicação de base aquosa, conhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Foi concebido para facilitar a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica de molhado sobre molhado, o que aumenta a eficiência e melhora a produtividade na sua oficina. Deve ser utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental adequada.
- **Função do Converter C063:** Este Converter MM C063 é crucial para manter as propriedades ideais do sistema Autowave MM Optima. É obrigatoriamente misturado com cores MM que não possuam uma fórmula específica ou toners MM Autowave Optima puros (exceto MM Z145). Além disso, é um componente essencial na mistura do Agente de Disfarce.
- **Substratos Adequados:** Compatível com acabamentos OEM existentes e produtos preparatórios Sikkens, tais como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, e RFU Wet Bed (Agente de Disfarce / C063). Não aplicar sobre Washprimer 1K CF.
- **Preparação da Superfície:** Recomenda-se uma etapa final de lixagem com P600 ou P1000, seguida da remoção de qualquer contaminação com um produto de limpeza apropriado.

- **Mistura:** Agite suavemente o produto antes de usar. Os toners metálicos devem ser agitados à mão antes da primeira utilização. A fórmula da cor deve ser bem agitada após a mistura do ativador. Para as cores MM C063 misturadas sem fórmula, a proporção é de 60:40 (Toner MM Autowave Optima / Toner MM Autowave Optima C063) com 0-30% de Ativador Optima WB.
- **Aplicação:**
  - Configuração da Pistola: Bico de fluido de 1.2-1.3mm (1.4mm para condições HT/LH), pressão de 1.7-2.2 bar (25-29psi) na entrada de ar da pistola ou HVLP máximo de 0.6-0.7 bar (10psi) na saída de ar do bico.
  - Cores Sólidas e de Efeito: Aplique 1 + 0.5 demãos, sem evaporação entre elas. Para cores de efeito, aumente a distância da pistola para 30-40 cm na demão intermédia.
  - Pré-verniz: Deixar secar até ficar completamente mate e seco antes de aplicar o verniz.
- **Tempos de Evaporação e Secagem:** A base deve secar até ficar completamente mate e seca antes da aplicação do verniz. A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos de evaporação, que podem ser reduzidos com sistemas de aceleração de ar. O tempo máximo de repintura é de 24 horas a 20°C.
- **Espessura de Película:** Com a aplicação recomendada, as cores Autowave MM Optima resultam numa espessura de 8-21 µm. A espessura total da camada seca nunca deve exceder 30 µm.
- **Vida Útil da Mistura:** Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C. Cores com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C. Cores metálicas com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe e enxague bem a pistola de pulverização com o Limpa-Pistolas Autowave. Purgar a pistola com Ativador WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de

repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.