

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA M85J METALLIC FINE 1L

SKU: OP-M85J/1

Base aquosa Autowave MM Optima para oficinas auto, ideal para reparações eficientes. Excelente cobertura e aplicação húmido sobre húmido.

SOBRE

Desenvolvida para oficinas profissionais, a Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, conhecido pelas suas propriedades de excelente poder de cobertura e facilidade de aplicação. Este produto é a solução ideal para reparações automóveis que exigem eficiência e produtividade, garantindo um acabamento de alta qualidade e durabilidade quando utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado.

Características e Aplicação:

- Sistema de base aquosa abrangente, concebido para uma aplicação húmido sobre húmido sem evaporação entre demãos.
- Proporciona um excelente poder de cobertura, otimizando a eficiência e a produtividade da oficina.
- Compatível com acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV e Primer Surfacer EP II.
- Ideal para substratos como acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens.
- Agitar suavemente a embalagem antes de usar; bases metálicas devem ser mexidas manualmente antes da primeira utilização.

Rácio de Mistura:

- 100 partes de Base Autowave MM Optima
- 0-30* Ativador Optima WB Activator / Ativador Optima WB Activator Plus
    - *Para a base MM Z145, o rácio de mistura é no máximo 100-10.

    - *Para cores que contêm a base MM W120, o rácio de mistura é no mínimo 100-10.
- Utilize a régua de medição Sikkens apropriada.

Configuração da Pistola e Pressão:

- Bico de Fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade).
- Pressão de Aplicação: 1.7-2.2 bar (25-29 psi) na entrada de ar da pistola.
- Para HVLP, pressão máxima no bico: 0.6-0.7 bar (10 psi).

Processo de Aplicação:

- Cores Sólidas: 1 demão húmida uniforme (80% opacidade) seguida diretamente por 0.5 demão intermédia (opacidade total).
- Cores Efeito (Metálicas): 1 demão húmida uniforme (80% opacidade) seguida diretamente por 0.5 demão intermédia (opacidade total) com distância da pistola aumentada (30-40 cm).
- Não há tempo de evaporação entre as demãos.
- Antes da aplicação do verniz: deixar secar até ficar completamente mate e seco.
- Espessura de Película Recomendada: 8-21 µm (espessura seca total nunca deve exceder 30 µm).

Secagem e Repintura:

- Evaporação: Até ficar completamente mate e seco antes da aplicação do verniz. A humidade e o fluxo de ar influenciam o tempo de evaporação.
- Tempo de Repintura: Máximo 24 horas a 20°C. Se exceder, abrase a superfície e aplique outra demão.
- Repintável com: Todos os vernizes Sikkens, incluindo Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry e Autoclear WB 2.0. (Para Autoclear Aerodry, adicionar 5% de Endurecedor WB Optima à base ou Agente de Esbatimento).

Preparação da Superfície:

- Lixagem final: P600 ou P1000.
- Remover contaminação com um limpa-superfícies adequado.

Limpeza do Equipamento:

- Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Limpa-Pistolas Autowave.
- Purgar a pistola com Ativador WB antes da utilização da Autowave MM Optima.
- Não utilizar diluente convencional para remover depósitos secos.
- Não deixar a pistola de molho por longos períodos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.