

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA M85M METALLIC SPARKLE COARSE 1L

SKU: OP-M85M/1

Base de mistura aquosa Autowave MM Optima para oficinas, com excelente poder de cobertura e aplicação molhado sobre molhado. Aumenta a eficiência e produtividade.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima M85M Metallic Sparkle Coarse é um sistema de base de mistura aquosa de última geração, ideal para oficinas auto que procuram excelência em repintura. Desenvolvida para profissionais, oferece um poder de cobertura superior e otimiza o processo de aplicação, garantindo resultados de alta qualidade e aumentando a produtividade na sua oficina.

Este sistema completo de base aquosa distingue-se pelas suas excelentes propriedades de enchimento e pela técnica de aplicação molhado sobre molhado, que dispensa o intervalo de evaporação entre demãos. Projetada para melhorar a eficiência, a Autowave Optima MM deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental do acabamento.

Características e Aplicação:

- **Preparação do Produto:** Agite suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar. As bases de mistura metálicas MM devem ser agitadas manualmente antes da primeira utilização. Agite bem a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura (todas as cores):** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Activador Optima WB Activator ou Activador Optima WB Activator Plus. (Notas: Máximo de 100-10 para toner MM Z145; mínimo de 100-10 para cores com toner MM W120.)
- **Rácio de Mistura (com Endurecedor WB):** Para aplicação em painéis completos, adicione o Endurecedor WB à cor base. Para disfarce da cor base, adicione o Endurecedor WB ao Agente de Disfarce e aplique-o antes da cor base. Proporção: 100 partes de cor base Autowave Optima / Agente de Disfarce, 5 partes de Endurecedor

WB Optima (misturar bem), 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Activador Optima WB Activator Plus (misturar bem). Essencial com Autoclear Aerodry para propriedades ótimas.

- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos usando copo DIN 4 a 20°C.
- **Vida Útil da Mistura:** Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C. Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C. Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:** Bico de fluido 1.2-1.3mm (para aplicação em condições de alta temperatura/baixa humidade, 1.4mm), pressão de entrada na pistola de 1.7-2.2 bar (25-29psi). Para HVLP, máximo 0.6-0.7 bar (10psi) na saída do bico.
- **Método de Aplicação (cores sólidas):** Aplique uma demão húmida fluida uniforme (80% de opacidade) a uma distância de 15-20 cm. Seguidamente, aplique diretamente uma demão intermédia (atingindo opacidade total) à mesma distância.
- **Método de Aplicação (cores metálicas e efeito):** Aplique uma demão húmida fluida uniforme (80% de opacidade) a uma distância de 15-20 cm. Seguidamente, aplique diretamente uma demão intermédia (atingindo opacidade total) com uma distância de pulverização aumentada para 30-40 cm.
- **Evaporação Pré-Verniz:** Deixe a base secar completamente até ficar mate e seca antes da aplicação do verniz.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Agente de Disfarce / C063). Não aplicar sobre Washprimer 1K CF.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000. Remova contaminações com um produto de limpeza adequado.
- **Espessura da Película:** Cores Autowave MM Optima: 8-21 µm. A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Tempo máximo de repintura de 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner e purgue com Activador WB antes de usar a Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.