

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA P14F WHITE PEARL FINE 500ML

SKU: OP-P14F/0.5

Base de água premium para retoques de excelência. O sistema Autowave MM Optima oferece cobertura superior e aplicação eficiente para acabamentos profissionais.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é a solução aquosa definitiva para oficinas de repintura automóvel que procuram excelência e eficiência. Este sistema inovador oferece uma cobertura superior e uma aplicação simplificada, garantindo acabamentos impecáveis e duradouros com máxima produtividade.

O sistema Autowave MM Optima é uma base de água abrangente e completa, reconhecida pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Facilita a aplicação de todas as camadas de base usando uma técnica húmido sobre húmido, sem necessidade de evaporação entre demãos, o que aumenta a eficiência e melhora a produtividade. A Autowave Optima MM deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir proteção ambiental.

Características e Aplicação:

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens conforme as Fichas Técnicas dos produtos (exceto Washprimer 1K CF, Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed/C063).
- **Preparação do Produto:** Agite suavemente a lata da Base Autowave MM Optima antes de usar. As bases metálicas devem ser agitadas manualmente antes da primeira utilização. Homogeneíze a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Autowave Optima WB.
- **Rácios de Mistura (por volume):**
  - **Todas as Cores:** 100 partes de Base Autowave MM Optima : 0-30* partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus. (*Para o toner MM Z145 o rácio máximo é 100-10; para cores com o toner

MM W120 o rácio mínimo é 100-10).
    - **MM Z145:** 100 partes de Base Autowave MM Optima : 0-10 partes de Ativador Optima WB Plus.
    - **Cores MM C063 (sem fórmula ou toner puro, exceto Z145):** 60 partes de Toner Autowave Optima MM : 40 partes de Converter Autowave Optima MM Converter C063 : 0-30 partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
    - **Para Diluente Disfarce:** 60 partes de Diluente Disfarce Autowave Optima : 40 partes de Converter Autowave Optima MM Converter C063 : 0-25 partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
    - **Com Endurecedor WB Optima (para repintura com Autoclear Aerodry):** 100 partes de Cor Base Autowave Optima / Diluente Disfarce : 5 partes de Endurecedor Autowave Optima WB : 0-30 partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
    - **Cores para compartimento do motor:** 100 partes de Base Autowave MM Optima – Cor para compartimento do motor : 10 partes de Endurecedor Autowave Optima WB : 0-30 partes de Ativador WB.
- **Equipamento e Aplicação:**
    - **Pistola de Pulverização:** Bico de fluido 1.2-1.3 mm (ou 1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade). Pressão de aplicação à entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi). HVLP: máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) na capa de ar.
    - **Aplicação Cores Sólidas e Efeito (Metálicas):** Aplique 1 + 0.5 demãos, sem evaporação entre demãos. Para cores efeito, aumente a distância de pulverização para 30-40 cm (12-16 polegadas) na demão intermédia.
- **Tempos de Secagem e Repintura:**
    - **Antes da aplicação do verniz:** Deixar secar até ficar completamente mate e seco.
    - **Espessura do Filme:** 8-21 µm por demão. A espessura total da camada seca da Autowave MM Optima nunca deve exceder 30 µm.
    - **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Se este tempo for excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Recomendações Adicionais:** Para filtragem ótima, use filtros de tinta adequados para bases aquosas, tamanho: 125µm. Limpe e enxague a pistola de pulverização minuciosamente com o Limpa-Pistolas Autowave. Evite o contacto entre produtos à base de água e quaisquer solventes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.