

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA P22F RED (ORANGE) PEARL FINE 500ML

SKU: OP-P22F/0.5

Base aquosa premium Sikkens Autowave MM Optima para repintura auto. Cobertura excelente e aplicação wet-on-wet para máxima eficiência na sua oficina.

SOBRE

A Base Sikkens Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para maximizar a produtividade e a qualidade nas oficinas de repintura automóvel. Com as suas propriedades de cobertura excecionais e aplicação otimizada, permite um processo de pintura eficiente e resultados superiores, garantindo acabamentos perfeitos e duradouros.

Este sistema completo "one-stop" facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica "wet-on-wet", eliminando a necessidade de evaporação entre demãos. Isso acelera significativamente o processo, aumentando a eficiência e produtividade da sua oficina. A Autowave Optima MM deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental do acabamento.

Características e Aplicação:

- **Sistema de Base Aquosa:** Uma solução abrangente e ecológica para todas as suas necessidades de repintura.
- **Excelente Cobertura:** Proporciona um poder de cobertura superior, minimizando o número de demãos necessárias.
- **Aplicação Wet-on-Wet:** Permite aplicar todas as camadas de base sem evaporação intermédia, otimizando o tempo de trabalho.
- **Proteção Duradoura:** Deve ser usada com um verniz Sikkens para proteger o acabamento do ambiente.
- **Preparação do Produto:** Agitar suavemente a lata antes de usar. As bases metálicas MM devem ser agitadas à mão antes da primeira utilização. Agitar a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Optima WB.

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, e produtos de preparação Sikkens como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000. Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.

Instruções de Mistura:

- 100 partes de Autowave MM Optima
- 0-30* partes de Ativador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus

  ** (Nota: Rácio de mistura máximo de 100-10 para o toner MM Z145; rácio mínimo de 100-10 para cores com o toner MM W120).*
- Utilizar régua de medição Sikkens.
- Para cores sob o capot ou áreas interiores/exteriores que não serão envernizadas, adicionar 10% de Endurecedor WB Optima à cor base.

Equipamento e Aplicação:

- **Configuração da Pistola:** Bico de fluido de 1.2-1.3 mm (ou 1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
- **Pressão de Aplicação:** 1.7-2.2 bar (25-29 psi) na entrada da pistola. HVLP max. 0.6-0.7 bar (10 psi) na capa de ar.
- **Aplicação de Cores Sólidas:** 1 demão completa + 0.5 demão. Sem evaporação entre demãos.
- **Aplicação de Cores com Efeito:** 1 demão completa + 0.5 demão. Sem evaporação entre demãos. Distância da pistola aumentada (30-40 cm) na 0.5 demão para cores com efeito.
- **Evaporação Antes do Verniz:** Até a base estar completamente mate e seca. Sistemas de aceleração de ar podem ser utilizados.
- **Espessura do Filme:** 8-21 µm (camada seca), não exceder 30 µm.

Recobrimento e Limpeza:

- **Recobrável com:** Todos os vernizes Sikkens, incluindo Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry (com adição de 5% de Endurecedor WB), Autoclear WB 2.0.
- **Tempo de Recobrimento:** Máximo 24 horas a 20°C.
- **Limpeza de Equipamentos:** Limpar e enxaguar a pistola com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.