

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA P22M RED (ORANGE) PEARL 1L

SKU: OP-P22M/1

Base aquosa de alta cobertura Autowave MM Optima para oficinas auto. Aplicação húmido sobre húmido, aumenta a produtividade. Acabamento profissional de cor e durabilidade.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa abrangente, desenvolvido para repintura automóvel profissional. Reconhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura, este sistema permite a aplicação de todas as camadas de base em técnica húmido sobre húmido, eliminando a necessidade de evaporação entre demãos. Otimizado para aumentar a eficiência e produtividade na oficina, garante um acabamento de alta qualidade e durabilidade quando utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado. Antes de usar, agitar suavemente a lata e, no caso de toners metálicos, mexer manualmente antes da primeira utilização. Agitar a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Autowave Optima WB.

Características e Aplicação:

- Sistema de base aquosa de última geração para uma cobertura excecional.
- Aplicação eficiente em técnica húmido sobre húmido, sem necessidade de evaporação entre demãos.
- Melhora a produtividade e a velocidade de reparação em oficinas.
- Deve ser usado com um verniz Sikkens para proteção ambiental e durabilidade.
- **Substratos adequados:** Acabamentos OEM existentes, produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF).
- **Rácio de mistura:** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus (o rácio pode variar para toners específicos como MM Z145 e MM W120). Utilizar régua de mistura Sikkens.
- **Filtragem:** Para resultados ótimos, usar filtros de tinta à base de água de 125µm.
- **Configuração da pistola:** Bico de fluido 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições HT/LH). Pressão de aplicação na

entrada da pistola de 1.7-2.2 bar (25-29psi), ou HVLP máx. 0.6-0.7 bar (10psi) na capa de ar.

- **Aplicação:** Para cores sólidas e de efeito, aplicar 1 + 0.5 demãos, sem evaporação entre demãos.
- **Tempos de secagem:** Evaporação até ficar completamente mate e seco antes da aplicação do verniz. A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos de evaporação. O uso de sistemas de aceleração de ar (mínimo de 1 metro do objeto) pode reduzir esses tempos. Se for usado calor para a secagem, permitir que o objeto arrefeça até à temperatura de aplicação antes de proceder com a cor ou verniz.
- **Espessura do filme:** 8-21 µm por demão. A espessura total seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Em caso de uso de Autoclear Aerodry, é obrigatório adicionar 5% de Autowave Optima Hardener. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.