

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA P54S GREEN (YELLOW) PEARL 500ML

SKU: OP-P54S/0.5

Base aquosa Autowave MM Optima para repintura profissional, com excelente cobertura e aplicação eficiente molhado sobre molhado. Maximize a produtividade da sua oficina.

SOBRE

Concebida para otimizar os processos de repintura em oficinas auto profissionais, a Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa premium da Sikkens. Este produto revolucionário oferece uma cobertura excecional e alta produtividade, permitindo uma aplicação eficiente com técnica molhado sobre molhado, eliminando o tempo de evaporação entre demãos e acelerando o ciclo de reparação. Garante resultados consistentes e duradouros, protegendo o acabamento final quando utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado.

Características e Aplicação:

- Sistema abrangente e "one-stop" de base aquosa com excelentes propriedades de cobertura.
- Permite a aplicação de todas as camadas de base coat utilizando a técnica molhado sobre molhado, sem evaporação entre demãos, aumentando a eficiência e produtividade.
- Deve ser utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental do acabamento.
- **Preparação:** Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos manualmente antes da primeira utilização. Mexer a fórmula da cor antes de adicionar o Activator Optima WB.
- **Rácio de mistura (Standard):** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus. (Rácios específicos para toners Z145 e W120 podem variar).
- **Rácio de mistura (Com Hardener WB para Autoclear Aerodry ou zonas interiores):** 100 partes de Autowave Optima Basecoat Color / Blending Agent, 5 partes de Endurecedor WB Optima (10 partes para cores "Under the Hood"), e 0-30 partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus. Mexer bem após cada adição.

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF, Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063)).
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
  - Pistola de gravidade: bico de 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
  - Pressão de aplicação na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP: máx. 0.6-0.7 bar (10 psi) na bico de ar.
- **Processo de Aplicação:**
  - Cores sólidas e de efeito: 1 + 0.5 demãos, sem tempo de evaporação entre demãos.
  - Para cores de efeito, a demão intermédia deve ser aplicada com uma distância de pulverização aumentada (30-40 cm).
- **Evaporação Antes do Verniz:** Deixar evaporar a base até ficar completamente mate e seco antes de aplicar o verniz.
- **Espessura do Filme:** Por aplicação recomendada, cores Autowave MM Optima: 8-21 µm. A espessura total da camada seca nunca deve exceder 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0).
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Se este tempo for excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Não usar diluente convencional para depósitos secos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.