

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE6RA SEC RED ALUMINUM 500ML

SKU: OP-SE6RA/0.5

Sistema de base aquosa Autowave MM Optima com excelente cobertura e aplicação wet-on-wet. Otimizado para máxima eficiência e produtividade na oficina.

SOBRE

O Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa inovador, concebido para revolucionar a repintura automóvel profissional em oficinas. Com as suas propriedades de cobertura excecionais e técnica de aplicação "molhado sobre molhado", garante máxima eficiência, produtividade e resultados de acabamento superiores. É a escolha ideal para profissionais que procuram um desempenho fiável e uma qualidade duradoura.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Sistema completo de base aquosa, conhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica "molhado sobre molhado", sem intervalos de evaporação entre demãos.
- **Benefícios:** Aumenta a eficiência e foi concebido para melhorar a produtividade.
- **Uso:** Deve ser utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado para proteção ambiental.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, produtos preparatórios Sikkens (exceto Washprimer 1K CF), Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final P600 ou P1000. Remover contaminação utilizando um produto de limpeza apropriado.
- **Agitação:** Agitar suavemente a lata antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos à mão antes da primeira utilização. Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Activador WB Optima.
- **Produtos e Aditivos:** Toners Autowave MM Optima, Activadores (Activator WB Optima, Activator WB Optima Plus), Aditivos (Endurecedor WB Optima , Aditivo Disfarce Autowave Optima, Autowave Separator, Autowave Guncleaner).

- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
  - Bico de fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições HT/LH).
  - Pressão na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP: Máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) na tampa de ar.
- **Processo de Aplicação:**
  - Cores Sólidas: Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (atingindo opacidade total). Sem evaporação entre demãos.
  - Cores Metálicas e de Efeito: Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (atingindo opacidade total) com uma distância de pulverização aumentada. Sem evaporação entre demãos.
  - Antes da aplicação do verniz: Deixar secar até ficar completamente mate e seco.
- **Tempos de Secagem/Pot-life:**
  - Todas as cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
  - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
  - Cores metálicas Autowave Optima (com SE8NB e/ou SE8ND): 1 dia a 20°C.
- **Espessura de Película:** Por aplicação recomendada, as cores Autowave MM Optima têm 8-21 µm. A espessura total seca não deve exceder 30 µm.
- **Mascagem:** A superfície Autowave MM Optima pode ser mascarada e colada após estar completamente mate e seca.
- **Remoção de Pontos:** Deixar a Autowave MM Optima evaporar até estar completamente mate e seca. Lixar ligeiramente a superfície contaminada da base com lixa seca P1000, preferencialmente com suporte macio. Remover os resíduos de pó de lixagem e reaplicar Autowave MM Optima. NÃO aplicar várias demãos leves, pois isso resultará numa superfície de base áspera.
- **Recobrível com:** Todos os vernizes Sikkens listados: Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0.
- **Tempo de recobrimento:** Máximo 24 horas a 20°C. Se este tempo for excedido, abradir a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purga a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.