

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE6RT SEC UF RED TO VIOLET 500ML

SKU: OP-SE6RT/0.5

Base aquosa de alta cobertura para repintura automóvel. Aplicação "wet-on-wet" para máxima eficiência, otimizando a produtividade da sua oficina.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para as oficinas de repintura automóvel que procuram máxima eficiência e acabamentos de qualidade superior. Com propriedades de cobertura excecionais e uma aplicação inovadora "wet-on-wet", este produto permite otimizar os processos de pintura, garantindo resultados consistentes e profissionais em todas as reparações.

Este sistema completo de base aquosa elimina a necessidade de tempo de evaporação entre demãos, aumentando significativamente a produtividade da oficina. Ideal para uma vasta gama de aplicações, a Autowave MM Optima deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para assegurar proteção ambiental e durabilidade.

Características e Aplicação:

- Sistema de base aquosa completo e eficiente, com excelentes propriedades de cobertura.
- Permite a aplicação de todas as camadas de base utilizando a técnica "wet-on-wet", sem evaporação entre demãos, para maior produtividade.
- Agite suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar. Os toners metálicos devem ser agitados manualmente antes da primeira utilização.
- Mexa bem a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura:** 100 partes de Autowave MM Optima para 0-30 partes de Activador Optima WB (a quantidade de ativador pode variar para toners específicos como MM Z145 e MM W120, bem como para ajuste de viscosidade e condições de aplicação).

- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 (seco) ou P1000 (húmido). Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de pulverização com bico de 1.2-1.3 mm e pressão de 1.7-2.2 bar (ou 1.4 mm em condições HT/LH, HVLP máx. 0.6-0.7 bar na tampa de ar).
- **Aplicação Cores Sólidas e Efeito:** 1 demão completa + 0.5 demão. Não é necessário tempo de evaporação entre demãos.
- **Flash-off:** Permitir a evaporação da base até ficar completamente mate e seca antes da aplicação do verniz.
- **Espessura de Película:** 8-21 µm por aplicação recomendada, com um máximo total de 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0).
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 20°C. Caso este tempo seja excedido, abrase a superfície e aplique outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe e enxágue a pistola com Autowave Guncleaner. Purgar com Activador WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e

saudável para os seus funcionários.