

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE6VX SEC VIOLET TO RED XF TRANSP. 500ML

SKU: OP-SE6VX/0.5

Base aquosa de última geração Autowave MM Optima, ideal para retoques rápidos e eficientes. Excelente cobertura e produtividade para oficinas profissionais.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima representa uma solução de pintura de base aquosa de vanguarda, concebida para maximizar a eficiência e a qualidade em oficinas de repintura automóvel. Este sistema completo oferece propriedades de cobertura superiores e um processo de aplicação otimizado, permitindo camadas húmidas sobre húmidas sem tempos de evaporação intermédios, o que impulsiona a produtividade e reduz o tempo de trabalho.

É uma base de mistura essencial para cores com efeito, especialmente a tonalidade SE6VX Sec Violet to Red XF Transp., garantindo um acabamento de alta qualidade e proteção ambiental quando utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Sistema de base aquosa "one-stop" abrangente.
- **Propriedades:** Excelente poder de cobertura, aplicação húmido sobre húmido (wet-on-wet) sem evaporação entre demãos, concebido para melhorar a produtividade.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, e produtos preparatórios Sikkens como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final P600 (seco) ou P1000 (húmido). Remover contaminação utilizando um produto de limpeza adequado.
- **Mistura:**
  - Agitar suavemente a lata antes de usar.
  - Toners metálicos MM devem ser agitados à mão antes da primeira utilização.

  - Agitar a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
  - Rácio geral: 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30* partes de Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus (ajustar conforme humidade e temperatura).
  - Para toner MM Z145: máximo 100-10 de mistura.
  - Para cores que contêm toner MM W120: mínimo 100-10 de mistura.
  - Para MM C063 (cores misturadas sem fórmula ou toner puro, exceto Z145): 60:40 Autowave Optima MM Toner / Autowave Optima MM Converter C063 com 0-30 Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus.
  - Com Endurecedor WB Optima (para repintura com Autoclear Aerodry ou cores "Under the Hood"): 100 Autowave Optima Basecoat / Blending Agent com 5 Endurecedor WB Optima e 0-30 Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
  - Pistola de gravidade: Bico de fluido 1.2-1.3mm ou 1.4mm (condições HT/LH).
  - Pressão de aplicação na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (10 psi) na capa de ar.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (opacidade total). Sem evaporação entre demãos.
  - **Cores Metálicas e de Efeito:** Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (opacidade total) com distância da pistola aumentada (30-40 cm). Sem evaporação entre demãos.
  - **Evaporação Antes do Verniz:** Até ficar completamente mate e seco.
- **Tempo de Vida Útil (Pot-life):**
  - Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
  - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
  - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Espessura do Filme:** 8-21 µm (cores Autowave MM Optima). A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Em caso de repintura com Autoclear Aerodry, é obrigatória a adição de 5% de Autowave Optima Hardener.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Caso este tempo máximo seja excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola completamente com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.