

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE7BA SEC BLUE TO RED 500ML

SKU: OP-SE7BA/0.5

Base aquosa Autowave MM Optima para repintura automóvel. Sistema completo com excelente cobertura e aplicação "molhado sobre molhado" para máxima produtividade.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para maximizar a eficiência e a produtividade em oficinas de repintura automóvel profissionais. Com propriedades de excelente cobertura e uma técnica de aplicação inovadora "molhado sobre molhado", permite acabamentos de alta qualidade de forma mais rápida e eficaz.

Este sistema completo de base aquosa oferece excelentes propriedades de cobertura, permitindo a aplicação de todas as camadas de base de forma "molhado sobre molhado", sem necessidade de evaporação entre demãos. O Autowave MM Optima deve ser utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Sistema de base aquosa abrangente e de balcão único, conhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica "molhado sobre molhado", sem evaporação entre demãos, o que aumenta a eficiência e melhora a produtividade.
- **Agitar antes de usar:** Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar. Os toners metálicos MM devem ser mexidos manualmente antes da primeira utilização. Agitar a fórmula de cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
- **Substratos Adequados:**
  - Acabamentos OEM existentes.

    - Produtos preparatórios Sikkens, conforme TDS do produto, exceto Washprimer 1K CF.
    - Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000. Remover contaminação utilizando um produto de limpeza adequado.
- **Rácio de Mistura:**
    - 100 partes de Autowave MM Optima
    - 0-30* partes de Activador Optima WB Activator / Activador Optima WB Activator Plus
    - **Quando usar o toner MM Z145, o rácio de mistura é no máximo 100-10.*
    - **Quando usar cores que contêm o toner MM W120, o rácio de mistura é no mínimo 100-10.*
    - Utilizar vareta de medição Sikkens.
- **Configuração da Pistola e Pressão:**
    - Bico: 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade).
    - Pressão de aplicação na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
    - HVLP: Máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) na bico de ar.
- **Aplicação:**
    - Cores Sólidas: 1 demão + 0.5 demão.
    - Cores Efeito: 1 demão + 0.5 demão.
    - Não há tempo de evaporação entre demãos.
- **Antes da Aplicação do Verniz:** Aguardar até que a base esteja completamente mate e seca.
- **Tempo de Vida Útil da Mistura:**
    - Todas as cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
    - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
    - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Espessura do Filme:** 8-21 µm por aplicação recomendada. A espessura total da camada seca nunca deve exceder 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix e & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0, Autoclear WB 2.0).
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Se este tempo for excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.