

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE7RB MAGENTA TO GOLD 500ML

SKU: OP-SE7RB/0.5

Base Autowave MM Optima para repintura automóvel, cor Magenta to Gold. Cobertura excecional e aplicação 'molhado sobre molhado' para máxima produtividade na sua oficina.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima SE7RB Magenta to Gold 500ml é um componente essencial para sistemas de repintura automóvel profissional, oferecendo uma vibrante cor Magenta to Gold. Este sistema de base aquosa de última geração destaca-se pelas suas excecionais propriedades de cobertura e pela sua técnica de aplicação 'molhado sobre molhado', que otimiza a eficiência e a produtividade da oficina. Desenvolvida para ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens específico, garante proteção ambiental e um acabamento duradouro de alta qualidade, ideal para reparadores que procuram resultados consistentes e uma aplicação simplificada.

Características e Benefícios:

- **Sistema de Base Aquosa Abrangente:** Um sistema 'tudo em um' para aplicação de camadas de base com excelentes propriedades de cobertura, permitindo maior eficiência.
- **Aplicação "Molhado Sobre Molhado":** Facilita a aplicação de todas as camadas de base sem evaporação (flash-off) entre demãos, otimizando o fluxo de trabalho.
- **Proteção e Durabilidade:** Para uma proteção ambiental e longevidade do acabamento, deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado.
- **Adaptabilidade de Substratos:** Compatível com acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimer 1K CF.
- **Longa Vida Útil da Mistura:** Até 1 mês para cores misturadas Autowave Optima a 20°C (1 hora com endurecedor WB).

Instruções de Aplicação:

- **Preparação do Produto:** Agitar suavemente a embalagem antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos manualmente na primeira utilização. Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura (Geral):**
  - 100 partes de Autowave MM Optima
  - 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus (ajustar consoante humidade, temperatura e tamanho da área).
  - Para repintura com Autoclear Aerodry, é obrigatório adicionar 5% de Endurecedor WB Optima à base ou ao Agente de Mistura.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
  - Bico de fluido (gravidade): 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
  - Pressão de aplicação na entrada de ar: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP (máx. na cabeça do ar): 0.6-0.7 bar (10 psi).
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 1 demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por 0.5 demão intermédia até à opacidade total.
  - **Cores Metálicas e Efeito:** Aplicar 1 demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida diretamente por 0.5 demão intermédia com aumento da distância da pistola (30-40 cm).
  - Não há flash-off entre demãos.
- **Evaporação Antes do Verniz:** Deixar a base evaporar até ficar completamente mate e seca. A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos de evaporação, que podem ser reduzidos com sistemas aceleradores de ar (a uma distância mínima de 1 metro).
- **Espessura do Filme Seco:** A espessura recomendada é de 8-21 µm, sem exceder um total de 30 µm de camada seca.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activator WB antes de cada uso da base.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.