

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE8NB SEC ORANGE METALLIC 500ML

SKU: OP-SE8NB/0.5

Base Autowave MM Optima aquosa para repintura automóvel profissional. Cobertura excecional, aplicação molhado sobre molhado e alta produtividade para acabamentos perfeitos.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para maximizar a produtividade e a qualidade nas oficinas de repintura automóvel. Com as suas excecionais propriedades de cobertura e aplicação 'molhado sobre molhado' sem evaporação entre demãos, garante um processo eficiente e resultados de acabamento superiores para os profissionais mais exigentes. Desenvolvida para ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens específico, oferece proteção duradoura contra o ambiente.

Características e Aplicação:

- **Sistema Completo:** Base aquosa monocamada abrangente, conhecida pelas suas excelentes propriedades de cobertura, permitindo a aplicação de todas as camadas de base com a técnica "molhado sobre molhado", sem necessidade de evaporação entre demãos.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF, Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed).
- **Produtos e Aditivos:** Requer toners Autowave MM Optima, e pode ser utilizado com Activator Optima WB, Activator Optima WB Plus (recomendado com toner Z145), Endurecedor WB Optima , Aditivo Disfarce Autowave Optima, Autowave Separator e Autowave Guncleaner.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 (para detalhes, ver TDS S8.06.02) ou P1000. Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Mistura:**
  - Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar.
  - Toners metálicos MM devem ser agitados à mão antes da primeira utilização.

  - Misturar a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
  - Rácio de mistura padrão: 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30* partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus.
  - *Para toner MM Z145, rácio máximo de 100-10. Para cores com toner MM W120, rácio mínimo de 100-10.
  - Utilizar vareta de medição Sikkens.
- **Configuração da Pistola:**
  - Bico de fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade).
  - Pressão de aplicação na entrada de ar da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP máx. na tampa de ar: 0.6-0.7 bar (10 psi).
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas e de Efeito):**
  - Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade) a uma distância de 15-20 cm.
  - Seguir diretamente com uma demão intermédia (atingindo opacidade total) aumentando a distância para 30-40 cm da superfície.
  - Não é necessário tempo de evaporação entre demãos.
  - Evaporar até que a base esteja completamente mate e seca antes da aplicação do verniz.
- **Espessura do Filme:** De 8-21 µm para cores Autowave MM Optima na aplicação recomendada. A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de

repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.