

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE8ND SEC BLUE METALLIC 500ML

SKU: OP-SE8ND/0.5

Base aquosa de alta performance para repintura automóvel, oferecendo excelente cobertura, aplicação eficiente e resultados duradouros em oficinas.

SOBRE

O Autowave MM Optima da Sikkens é um sistema abrangente e inovador de base aquosa, projetado para otimizar a produtividade e a qualidade nas oficinas de repintura automóvel. Com as suas excecionais propriedades de cobertura, este produto permite uma aplicação eficiente e resultados profissionais duradouros.

Este sistema de base aquosa foi desenvolvido para facilitar a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica 'molhado sobre molhado', eliminando a necessidade de evaporação entre demãos. Esta característica aumenta significativamente a eficiência e foi concebida para melhorar a produtividade da sua oficina. O Autowave MM Optima deve ser utilizado em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental do acabamento.

Características e Aplicação:

- **Preparação do Produto:** Agite suavemente a lata do Autowave MM Optima antes de usar. Os toners metálicos MM devem ser agitados manualmente antes da primeira utilização. Mexa bem a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF), Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063).
- **Produtos e Aditivos:** Toners Autowave MM Optima; Ativadores: Autowave Optima Activator WB, Autowave Optima Activator WB Plus (recomendado com toner Z145); Aditivos: Endurecedor WB Optima , Aditivo Disfarce Autowave Optima, Autowave Separator, Autowave Guncleaner. Não é necessário plastificante para

peças plásticas.

- **Preparação da Superfície:** Lixagem final P600 ou P1000. Remova a contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Proporção de Mistura (Geral):** 100 partes Autowave MM Optima, 0-30 partes Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus. Use régua de medição Sikkens.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
  - Bico de Fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 para condições HT/LH)
  - Pressão de Aplicação (entrada da pistola): 1.7-2.2 bar (25-29 psi)
  - HVLP: máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) no bico de ar
- **Aplicação Cores Sólidas:** 1 + 0.5 demãos. Sem evaporação entre demãos.
- **Aplicação Cores Metálicas e Efeito:** 1 + 0.5 demãos. Sem evaporação entre demãos. A primeira demão deve ser uma camada molhada uniforme (80% opacidade), seguida de uma demão intermédia para opacidade total com maior distância da pistola (30-40 cm).
- **Evaporação Antes do Verniz:** Até ficar completamente mate e seco.
- **Aplicação do Verniz:** Consulte a ficha técnica do verniz.
- **Espessura do Filme:** Por aplicação recomendada, 8-21 µm. A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Tempo de Vida Útil:**
  - Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C
  - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C
  - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C
- **Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão. Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Nota: Ao repintar com Autoclear Aerodry, é obrigatório adicionar 5% de Autowave Optima Hardener à base e/ou Blending Agent.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe e enxague bem a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purge a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.