

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE8NM SPARKLING SILVER 500ML

SKU: OP-SE8NM/0.5

Base aquosa de alto desempenho para repintura automóvel profissional. Garante excelente cobertura, aplicação húmido sobre húmido e máxima produtividade.

SOBRE

Para oficinas de repintura automóvel que procuram máxima eficiência e acabamento superior, a Base Autowave MM Optima SE8NM Sparkling Silver é a solução ideal. Este sistema de tinta base aquosa, monocomponente e de topo de gama, é reconhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura e pela facilidade de aplicação. Permite aplicar todas as camadas da tinta base utilizando uma técnica húmido sobre húmido, sem necessidade de evaporação entre demãos, otimizando significativamente a produtividade e garantindo resultados profissionais consistentes.

Características e Aplicação:

- **Sistema Inovador:** Base aquosa abrangente e de última geração, conhecida pelas suas excelentes propriedades de cobertura e facilidade de aplicação.
- **Produtividade Otimizada:** Permite a aplicação de todas as camadas da tinta base com uma técnica húmido sobre húmido, sem tempo de evaporação entre demãos, aumentando a eficiência e a produtividade da oficina.
- **Substratos Adequados:** Pode ser aplicada sobre acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II e RFU Wet Bed (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** É crucial uma lixagem final com P600 ou P1000 e a remoção de toda a contaminação da superfície com um produto de limpeza adequado.
- **Rácio de Mistura:** Agitar suavemente antes de usar. Misturar 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Activador Optima WB ou Activador Optima WB Plus, conforme as condições de humidade e

temperatura.

- **Aplicação com Pistola:**
  - Bico de Fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade).
  - Pressão na Entrada da Pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP na Tampa de Ar: Máximo 0.6-0.7 bar (10 psi).
- **Processo de Aplicação:**
  - Cores Sólidas: Aplicar 1 demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de 0.5 demão intermédia até à opacidade total.
  - Cores Metálicas e de Efeito: Aplicar 1 demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de 0.5 demão intermédia com a distância da pistola aumentada para 30-40 cm.
  - Não há tempo de evaporação entre demãos para ambos os casos.
- **Secagem e Evaporação:** Deixar a tinta base secar até ficar completamente mate e seca antes de aplicar o verniz. A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos; sistemas de aceleração de ar podem ser usados.
- **Espessura do Filme:** A espessura recomendada é de 8-21 µm, não devendo exceder 30 µm.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens. Em caso de repintura com Autoclear Aerodry, é obrigatória a adição de 5% de Endurecedor WB Optima . O tempo máximo de repintura é de 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Recomenda-se a limpeza completa da pistola de pulverização com Autowave Guncleaner.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.