

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE8SA SEC SILVER ARGENTUM 0.75L

SKU: OP-SE8SA/0.75

Sistema de base aquosa Autowave MM Optima, com excelentes propriedades de cobertura e aplicação húmido sobre húmido para máxima eficiência na sua oficina.

SOBRE

Maximize a produtividade e a qualidade dos seus trabalhos de repintura com a Base Autowave MM Optima. Este sistema de base aquosa de última geração foi desenvolvido para oficinas profissionais que procuram um acabamento superior e eficiência otimizada. Com excelentes propriedades de cobertura e uma aplicação inovadora, garante resultados impecáveis em cada reparação, utilizando uma técnica de aplicação húmido sobre húmido que aumenta a produtividade. A Base Autowave MM Optima deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir proteção ambiental.

Características e Aplicação:

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, e produtos preparatórios Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, ou RFU Wet Bed (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 (a seco) ou P1000 (a seco). Remover contaminação com um limpa-superfícies apropriado.
- **Mistura:**
  - Agitar suavemente o diluente da Base Autowave MM Optima antes de usar.
  - Mexer bem os diluentes metálicos MM antes da primeira utilização.
  - Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Activador Optima WB.
  - **Proporções de Mistura (para todas as cores):** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30* partes de Activador Optima WB Activator / Activador Optima WB Activator Plus. (*Rácio máximo de 100-10 com toner MM Z145; rácio mínimo de 100-10 com cores que contenham toner MM W120).
  - Utilizar a régua de mistura Sikkens 14 Blue.

  - Para cores misturadas sem fórmula ou toner puro (exceto MM Z145), misturar com o Conversor MM C063 (60:40 Toner / Conversor C063, com 0-30 Activador).
  - Quando aplicado com Autoclear Aerodry, deve ser adicionado 5% de Endurecedor WB Optima à cor base ou ao Agente de Esbatimento para sustentar as propriedades ideais do sistema.
- **Configuração da Pistola e Pressão de Aplicação:**
  - Pistola por gravidade: Bico de 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade). Pressão de entrada de ar na pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
  - HVLP: Máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) na capa de ar.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar uma demão húmida fluida (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (opacidade total). Sem evaporação entre demãos.
  - **Cores Metálicas e de Efeito:** Aplicar uma demão húmida fluida (80% opacidade), seguida diretamente por uma demão intermédia (opacidade total) com maior distância da pistola (30-40 cm). Sem evaporação entre demãos.
  - **Evaporação antes do Verniz:** Deixar a base secar até ficar completamente mate e seca.
  - **Espessura do Filme:** 8-21 µm. A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Secagem:** O tempo de evaporação é influenciado pela humidade e fluxo de ar, podendo ser reduzido com sistemas de aceleração de ar (distância mínima de 1 metro). Se for utilizado calor para a secagem, deixar o objeto arrefecer até à temperatura de aplicação antes de prosseguir. O Activador WB varia de 0-30% de acordo com a humidade e temperatura (consultar guia climático na Ficha Técnica).
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens listados na Ficha Técnica (ex: Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Tempo máximo de repintura: 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar bem a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activador WB antes de usar a Base Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.