

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE9NC GREEN TO ORANGE 500ML

SKU: OP-SE9NC/0.5

Base aquosa Autowave MM Optima da Sikkens, com excelente cobertura e aplicação wet-on-wet. Otimize a produtividade da sua oficina auto.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima da Sikkens é um sistema avançado de aplicação de base aquosa, ideal para oficinas auto profissionais que procuram excelência e eficiência. Com propriedades de cobertura excecionais e uma técnica de aplicação 'molhado sobre molhado', este produto acelera o processo de repintura, garantindo acabamentos de alta qualidade e aumentando significativamente a produtividade.

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho, a Autowave MM Optima permite a aplicação de todas as camadas de base sem tempo de evaporação entre demãos, o que se traduz em maior rapidez e rentabilidade. Deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental da superfície.

Características e Aplicação:

- Sistema completo e “one-stop” de base aquosa.
- Excelente poder de cobertura, reduzindo a necessidade de múltiplas demãos.
- Aplicação “molhado sobre molhado” sem flash-off entre camadas, aumentando a eficiência.
- Formulado para melhorar a produtividade em reparações de veículos.
- **Preparação:**
  - Agitar suavemente a lata antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos à mão antes da primeira utilização.
  - Mexer a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
  - Substratos adequados incluem acabamentos OEM existentes e produtos preparatórios Sikkens (exceto Washprimer 1K CF).

    - Lixagem final recomendada: P600 ou P1000. Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Rácio de Mistura (Geral):**
    - 100 partes de Base Autowave MM Optima
    - 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Activador Optima WB Activator Plus (ajustar à humidade, temperatura e tamanho da área)
    - Para cores com toner MM W120, o rácio mínimo é 100-10 com WB Activator.
    - Para MM Z145 (preto intenso), o rácio é 100 Autowave MM Optima para 0-10 Activador Optima WB Activator Plus.
    - Utilizar vareta de mistura Sikkens.
    - Ao recoatar com Autoclear Aerodry, é obrigatório adicionar 5% de Endurecedor WB Optima à base.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:**
    - Bico: 1.2-1.3 mm (ou 1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
    - Pressão na entrada da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
    - HVLP (na capa de ar): máx. 0.6-0.7 bar (10 psi).
- **Processo de Aplicação:**
    - Cores Sólidas: Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de uma demão intermédia para opacidade total.
    - Cores Metálicas e Efeito: Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de uma demão intermédia com distância de pistola aumentada (30-40 cm).
    - Não há tempo de evaporação entre as demãos.
    - Permitir a evaporação da base até ficar completamente mate e seca antes da aplicação do verniz.
    - Recomenda-se fazer uma amostra de pulverização para verificar a precisão da cor.
- **Tempos de Vida Útil da Mistura (Pot-life):**
    - Todas as cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
    - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
    - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Espessura de Película:**
    - Cores Autowave MM Optima: 8-21 µm.
    - A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Repintável com todos os vernizes Sikkens. O tempo máximo de repintura é de 24 horas a 20°C.
- **Limpeza de Equipamento:**
    - Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner.
    - Purgar a pistola com Activador WB antes de usar a Autowave MM Optima.
    - Evitar o contacto entre produtos aquosos e solventes. Não usar diluente convencional, exceto para remover depósitos secos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.