

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA SE9NH SEC BLUE (GREEN) SPARKLE 500ML

SKU: OP-SE9NH/0.5

Base de água avançada para reparações automóveis. Excelente poder de cobertura e aplicação molhado sobre molhado, otimizando a produtividade da oficina.

SOBRE

Para oficinas auto que procuram eficiência e acabamentos de alta qualidade, a Base Autowave MM Optima SE9NH SEC Blue (Green) Sparkle é um sistema de base de água completo e inovador. Conhecida pelas suas excecionais propriedades de cobertura, esta base facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica 'molhado sobre molhado', sem necessidade de evaporação entre demãos, o que se traduz num aumento significativo da produtividade.

A Autowave MM Optima foi concebida para ser usada em conjunto com um verniz Sikkens específico, garantindo a proteção ambiental e durabilidade do acabamento. A sua formulação acrílica à base de água proporciona resultados consistentes e profissionais, sendo ideal para uma vasta gama de reparações.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de água, acrílica.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, produtos preparatórios Sikkens (exceto Washprimer 1K CF), Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Agente de Mistura / C063). Não necessita de plastificante para peças de plástico.
- **Preparação da Superfície:** Lixar até P600 (lixagem final) ou P1000 para detalhe. Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Mistura:**
  - Agitar suavemente a embalagem antes de usar.
  - As bases metálicas devem ser agitadas manualmente antes da primeira utilização.

    - Agitar bem a fórmula de cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
    - **Proporção Geral:** 100 partes de Autowave MM Optima + 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Activador Optima WB Activator Plus (ajustar conforme humidade, temperatura, tamanho da peça e fluxo de ar).
- **Configuração da Pistola:**
    - Bico: 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade).
    - Pressão na entrada da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
    - HVLP (no bico de ar): máximo 0.6-0.7 bar (10 psi).
- **Processo de Aplicação:**
    - **Cores Sólidas:** Aplicar uma demão molhada uniforme (80% de opacidade) a 15-20 cm. Seguir diretamente com uma demão intermédia (até opacidade total) a 15-20 cm.
    - **Cores Metálicas e Efeito:** Aplicar uma demão molhada uniforme (80% de opacidade) a 15-20 cm. Seguir diretamente com uma demão intermédia (até opacidade total) aumentando a distância para 30-40 cm.
    - Não é necessário tempo de evaporação entre demãos.
    - Recomenda-se fazer uma amostra para verificar a cor antes da reparação.
- **Evaporação e Secagem:**
    - Deixar a base evaporar até ficar completamente mate e seca antes de aplicar o verniz.
    - A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos de evaporação; podem ser reduzidos com sistemas de aceleração de ar (distância mínima de 1 metro).
    - Se usar calor para secar, deixar o objeto arrefecer até à temperatura de aplicação antes de continuar.
- **Espessura do Filme:** 8-21 µm. A espessura total da camada seca não deve exceder 30 µm.
- **Repintura:** Pode ser repintada com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix e Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Em caso de Autoclear Aerodry, adicionar 5% de Endurecedor WB Optima à base.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar nova camada.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar bem a pistola com Autowave Guncleaner. Purga com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima. Não usar diluente convencional para secar depósitos. Não deixar a pistola de molho.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada. A Akzo Nobel Car Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.