

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA Y4060 YELLOW (GREEN) 500ML

SKU: OP-Y4060/0.5

Base aquosa Autowave MM Optima, sistema completo para repintura automóvel. Oferece excelente cobertura e aplicação eficiente 'molhado sobre molhado' para otimizar a produtividade.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para oficinas de repintura automóvel que procuram máxima eficiência e acabamentos de qualidade superior. Este produto inovador garante um processo de aplicação otimizado e resultados consistentes em todas as reparações. Destaca-se pelas suas excelentes propriedades de cobertura e pela facilidade de aplicação 'molhado sobre molhado', que elimina o tempo de evaporação entre demãos, aumentando significativamente a produtividade. Deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para garantir a proteção ambiental.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base aquosa para aplicação em sistema 'molhado sobre molhado'.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimer 1K CF, Colorbuild Plus, Autosurfacer UV e Primer Surfacer EP II.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 (ou P1000 para detalhes) e remoção de contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Proporção de Mistura:**
  - 100 partes de Autowave MM Optima.
  - 0-30 partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus (ajustar conforme humidade, temperatura e tamanho do veículo).
  - Para toner MM Z145: rácio máximo 100:10.
  - Para cores com toner MM W120: rácio mínimo 100:10.
- **Equipamento:** Pistola de pulverização com bico de 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições HT/LH). Pressão de

entrada de ar na pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi). HVLP: máximo 0.6-0.7 bar (10 psi) na capa de ar.

- **Método de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de uma demão intermédia (opacidade total). Não é necessário tempo de evaporação entre demãos.
  - **Cores Efeito (Metalizadas):** Aplicar uma demão húmida uniforme (80% opacidade), seguida de uma demão intermédia (opacidade total) com maior distância da pistola. Não é necessário tempo de evaporação entre demãos.
  - Deixar a base secar completamente até ficar mate e seca antes da aplicação do verniz.
- **Tempos de Secagem (Pot-life):**
  - Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C.
  - Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
  - Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Espessura do Filme:** 8-21 µm (total seco não exceder 30 µm).
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens, incluindo Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry (com 5% de Hardener), Autoclear WB 2.0.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner e purgar com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.