

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA Y436 YELLOW (ORANGE) TRANSP. 1L

SKU: OP-Y436/1

Sistema de base aquosa de alta cobertura, otimizado para oficinas. Aplicação húmido sobre húmido para máxima eficiência e produtividade. Acabamento profissional.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa inovador, concebido especificamente para oficinas profissionais que procuram excelência, eficiência e produtividade na repintura automóvel. Com as suas propriedades de cobertura superiores e técnica de aplicação húmido sobre húmido, este produto garante acabamentos de alta qualidade, minimizando o tempo de trabalho e otimizando cada reparação.

Este sistema de base aquosa abrangente é conhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica húmido sobre húmido, sem necessidade de tempos de evaporação entre demãos, o que aumenta a eficiência e foi projetado para melhorar a produtividade. A Base Autowave MM Optima deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado para proporcionar proteção ambiental duradoura.

Características e Aplicação:

- Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar.
- Agitar manualmente as bases metálicas MM antes da primeira utilização.
- Agitar a fórmula da cor antes de adicionar o Activador Optima WB.
- **Rácio de Mistura:** 100 partes de Autowave MM Optima para 0-30 partes de Activador Optima WB Activator / Optima Ativador WB Plus. Para toner MM Z145, o rácio máximo é 100-10. Para cores com toner MM W120, o rácio mínimo é 100-10. Utilizar a régua de mistura Sikkens adequada.
- **Configuração da Pistola:** Bico de fluido de 1.2-1.3 mm, pressão de entrada de ar de 1.7-2.2 bar (25-29psi). Para condições de alta temperatura/baixa humidade, bico de 1.4 mm, HVLP máx. 0.6-0.7 (10psi).

- **Aplicação de Cores Sólidas:** 1 + 0.5 demãos, sem tempo de evaporação entre demãos.
- **Aplicação de Cores de Efeito:** 1 + 0.5 demãos, sem tempo de evaporação entre demãos. Distância da pistola aumentada para 30-40 cm na demão intermédia.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600/P1000. Remover contaminação com um limpador apropriado.
- **Pot-life:** Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C. Com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C. Cores metálicas com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Tempo de Evaporação (Flash-off):** Deixar a base evaporar até ficar completamente mate e seca antes da aplicação do verniz.
- **Espessura do Filme:** Por aplicação recomendada, 8-21 µm. Não exceder 30 µm de espessura de camada seca total.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry*, Autoclear WB 2.0). *Para Autoclear Aerodry, é obrigatória a adição de 5% de Autowave Optima Hardener à base ou agente de disfarce.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e enxaguar a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima. Não usar diluentes convencionais a menos que para remover depósitos secos. Não deixar a pistola de molho por longos períodos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de

repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.