

**BASE AUTOWAVE MM OPTIMA Y438
YELLOW (ORANGE) 500ML****SKU:** OP-Y438/0.5

Base aquosa Autowave MM Optima, sistema basecoat inovador com excelente poder de cobertura para reparações rápidas. Aumente a produtividade da sua oficina.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima Y438 Yellow (Orange) é um sistema de base aquosa de última geração, concebido para oferecer resultados de repintura automóvel superiores em oficinas profissionais. Com uma capacidade de cobertura excecional, esta base permite uma aplicação eficiente e rápida, ideal para otimizar a produtividade e garantir um acabamento perfeito e duradouro. Integra-se perfeitamente com os vernizes Sikkens para uma proteção completa e duradoura.

Características e Benefícios:

- Sistema de base aquosa completo e inovador para todas as camadas de basecoat.
- Excelentes propriedades de cobertura e orientação de pigmentos para um acabamento uniforme.
- Aplicação eficiente "molhado sobre molhado" que elimina a necessidade de evaporação entre demãos, aumentando a produtividade.
- Formulação robusta que exige a utilização com um verniz Sikkens específico para proteção ambiental.

Instruções de Preparação e Aplicação:

- **Preparação do Produto:**
 - Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar.
 - Mexer manualmente os toners metálicos antes da primeira utilização.
 - Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura (por volume):**

- 100 partes de Autowave MM Optima.
- 0-30 partes de Optima Ativador WB / Optima Ativador WB Plus (ajustar conforme humidade e temperatura).
- Para misturas com Endurecedor WB Optima (em painel completo ou zona de esbatimento): 100 partes de Base/Agente de Esbatimento, 5 partes de Hardener, 0-30 partes de Activator.
- **Configuração da Pistola:**
 - Bico de fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade).
 - Pressão de entrada da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29 psi).
 - HVLP: Máximo 0.6-0.7 bar no bico de ar (10 psi).
- **Aplicação:**
 - Cores sólidas e de efeito: 1 demão molhada + 0.5 demão, sem evaporação entre demãos.
 - Distância de aplicação: 15-20 cm (6-8 polegadas) para as primeiras demãos.
 - Para bases de efeito, aumentar a distância para 30-40 cm (12-16 polegadas) na demão intermédia.
 - Deixar a basecoat secar até ficar completamente mate e seca antes de aplicar o verniz.
- **Substratos Adequados:**
 - Acabamentos OEM existentes.
 - Produtos de preparação Sikkens (Colorbuild Plus, Autosurfacers UV, Primer Surfacers EP II, RFU Wet Bed), exceto Washprimer 1K CF.
- **Preparação da Superfície:**
 - Lixagem final: P600 ou P1000 (para detalhes).
 - Remover todas as contaminações com um produto de limpeza adequado.
- **Espessura do Filme:**
 - 8-21 µm, não exceder 30 µm no total.
- **Secagem e Repintura:**
 - Os tempos de evaporação são influenciados pela humidade e fluxo de ar, podendo ser reduzidos com sistemas de aceleração de ar.
 - Repintável com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0).
 - Tempo máximo de repintura: 24 horas a 20°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.