

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA Z160 MIXING BLACK 1L

SKU: OP-Z160/1

Base Autowave MM Optima Z160 Mixing Black, sistema de base aquosa para repintura automóvel profissional. Oferece excelente cobertura e aplicação wet-on-wet eficiente.

SOBRE

A Base Autowave MM Optima Z160 Mixing Black é um sistema de base aquosa abrangente e de elevada performance, projetado para profissionais de repintura automóvel. Reconhecida pelas suas excelentes propriedades de cobertura, esta base facilita a aplicação de todas as camadas com uma técnica "wet-on-wet", eliminando a necessidade de evaporação entre demãos. Otimiza a eficiência e aumenta a produtividade na sua oficina, garantindo um acabamento de qualidade superior.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Sistema de base aquosa, ideal para cores sólidas, metálicas e de efeito.
- **Preparação:** Agitar suavemente a lata antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos à mão antes da primeira utilização. Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Optima WB.
- **Rácio de Mistura (Standard):** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Optima Ativador WB ou Optima Ativador WB Plus, ajustável conforme humidade e temperatura. Utilizar régua de mistura Sikkens 14 Blue.
- **Equipamento (Pistola de Pulverização):** Bico de fluido de 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade). Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (25-29 psi) na entrada da pistola. HVLP máximo de 0.6-0.7 bar (10 psi) na tampa de ar.
- **Aplicação (Cores Sólidas e Efeito):** Aplicar 1 + 0.5 demãos sem evaporação entre elas. Deixar evaporar até ficar completamente mate e seco antes da aplicação do verniz.
- **Espessura da Película:** 8-21 µm por demão, com espessura seca total máxima de 30 µm.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, e produtos preparatórios Sikkens como Colorbuild

Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063), exceto Washprimer 1K CF.

- **Preparação da Superfície:** Lixagem final P600 (seco) ou P1000 (húmido). Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Aditivos Recomendados:** Optima Ativador WB, Optima Ativador WB Plus (para toner Z145), Endurecedor WB Optima , Aditivo Disfarce Autowave Optima, Autowave Separator.
- **Repintabilidade:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix and Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Para o Autoclear Aerodry, é mandatório adicionar 5% de Autowave Optima Hardener à base ou ao agente de esbatimento. Consultar a ficha técnica do Autoclear Aerodry (S1.05.28) para mais detalhes.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 20°C. Se exceder, abradir a superfície e aplicar nova demão.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner. Purificar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM Optima. Evitar o uso de diluente convencional exceto para remover depósitos secos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e

saudável para os seus funcionários.