

BETUME POLYKIT CLASSIC 2KG

SKU: SK-371075

Betume de poliéster bicomponente, ideal para preenchimento de irregularidades em aço, alumínio e aço zincado. Secagem e lixagem rápidas.

SOBRE

O Betume Polykit Classic é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram um preenchimento robusto e eficiente. Este betume de poliéster bicomponente foi concebido para corrigir irregularidades em superfícies metálicas de forma rápida e duradoura, garantindo um acabamento impecável.

Formulado para oferecer uma adesão superior e facilidade de lixagem, o Polykit Classic é um componente essencial para reparações de alta qualidade, preparando a superfície para os acabamentos subsequentes, e repintável com todos os produtos de preparação Sikkens (exceto base água).

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Betume de poliéster de dois componentes.
- **Substratos Adequados:** Aço, alumínio, aço zincado, Primer Surfacer EP II seco (espessura máxima de 25 µm), e laminados de poliéster.
- **Rácio de Mistura:** 100 partes de Polykit Classic para 2 partes de Bodyfiller Hardener. Misturar cuidadosamente até obter uma massa uniforme, evitando a inclusão de ar.
- **Vida da Mistura:** 4-6 minutos a 20°C.
- **Aplicação:**
  - Aplicar sobre o metal descoberto, utilizando uma espátula num ângulo de 60º.
  - Evitar a formação de contornos grossos de betume, removendo o excesso para alinhar com o acabamento original.
  - Não aplicar diretamente sobre acabamentos existentes ou imprimações ácidas (ex: Washprimer).

  - A temperatura de aplicação deve estar entre 15°C e 35°C.
- **Tempos de Secagem (Lixável):**
  - 20°C: 20-25 minutos.
  - Secagem Forçada (40°C): 10 minutos.
  - Secagem por Infravermelhos: 4 minutos (aplicar IR a 50-70 cm da peça, sem exceder 90°C).
- **Processo de Lixagem:**
  - Fase inicial: P80 - P120 - P220. Recomenda-se o uso de guia de lixagem entre fases.
  - Fase final em contornos: P220 - P320 (ou P400 para pequenas reparações).
  - Assegurar a remoção de marcas de lixa grossas nos contornos.
  - Remover restos de lixagem com limpador adequado. Evitar contacto com água e produtos à base de água onde o betume estiver exposto.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar as espátulas imediatamente após a aplicação com diluente Sikkens ou Gun Cleaner base solvente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.