

BETUME POLYKIT IV LATA 2KG

SKU: SK-538010

Betume de poliéster bicomponente para preenchimento de mossas e irregularidades em aço, alumínio e plástico. Lixagem rápida e fácil. Essencial para reparos profissionais.

SOBRE

O Betume Polykit IV Poliester 2kg é a solução ideal para oficinas auto que procuram um preenchimento robusto e eficiente de superfícies. Este betume de poliéster de dois componentes foi formulado para reparar mossas, irregularidades e pequenos riscos, garantindo uma base perfeita para a repintura automóvel.

Características e Aplicação:

- **Descrição do Produto:** Betume de poliéster de dois componentes, ideal para o preenchimento de mossas e irregularidades em superfícies de aço, aço zincado e alumínio, bem como pequenos riscos em plástico.
- **Substratos Adequados:** Pode ser aplicado em aço, alumínio, aço zincado, Primer Surfacer EP II (camada máxima de 25 µm), laminados de poliéster e superfícies plásticas (para riscos pequenos ou superficiais, pré-tratadas com 2K Plastic Primer ou 1K All Plastics Primer).
- **Preparação da Superfície:** Eliminar qualquer contaminação e desengordurar a superfície antes de lixar. Lixar a superfície até ao substrato utilizando P180 - P220 como etapa final de lixagem.
- **Mistura:**
  - 100 partes de Polykit IV
  - 2 partes de Catalisador

  Misturar bem o betume e o catalisador até obter uma massa homogénea e uniforme, evitando a incorporação de ar. A mistura deve ser feita por peso, utilizando uma balança.
- **Tempo de Aplicação (Vida da Mistura):** Aproximadamente 3-4 minutos a 20°C.

- **Aplicação:** Aplicar o betume de poliéster ao substrato utilizando uma espátula num ângulo de 60°. Evitar a acumulação de betume nas extremidades da superfície a reparar, aplicando o excedente em diminuição até ao acabamento original. Não aplicar Polykit IV diretamente sobre acabamentos existentes, nem sobre qualquer tipo de Washprimer que contenha ácido. A temperatura de aplicação deve estar entre 15°C e 35°C.
- **Secagem:**
  - Pronto para lixar após 15-20 minutos a 20°C.
  - Secagem acelerada: Pronto para lixar após 10 minutos a 40°C.
  - Secagem por infravermelhos: Pronto para lixar em 4 minutos, utilizando a unidade a baixa potência a uma distância de 50-70 cm da chapa, sem que a temperatura rebaixe os 90°C.
- **Processo de Lixagem:** Realizar a lixagem progressivamente com P80 - P120 - P220, usando uma camada guia entre as etapas. Para a área adjacente, finalizar com P220 - P320 (P400 para retoques). É crucial assegurar a eliminação de todas as raias profundas da lixa. Eliminar qualquer contaminação antes de aplicar o aparelho. Evitar o contacto do betume com desengordurante à base de água.
- **Repintabilidade:** Repintável com todos os produtos de preparação Sikkens, à exceção de produtos à base de água.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar o equipamento de aplicação imediatamente após o uso com limpador de pistolas à base de solvente ou diluentes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.