

BETUME UV GROSSO 190G

SKU: AKZ-604041

Betume UV monocomponente de cura rápida para reparações pontuais. Ideal para preencher mossas, riscos e lascas, garantindo acabamentos profissionais.

SOBRE

O Betume UV Grosso é a solução ideal para oficinas que procuram eficiência e rapidez em reparações pontuais. Este betume monocomponente de cura ultravioleta foi desenvolvido para otimizar os processos de repintura, garantindo um acabamento premium consistente com máxima produtividade e menor consumo de energia.

Este betume monocomponente de cura UV, com textura grossa, é perfeito para pequenas reparações (do tamanho de um cartão de crédito), preenchendo eficazmente pequenas mossas, buracos, lascas de pedra e riscos. Formulado sem estireno para uma cura UV rápida, é ideal para combinar com o Sikkens UV Autosurfacer Primer, sendo também compatível com outros primários AkzoNobel. A apresentação em tubo facilita a dosagem precisa, minimizando o desperdício e melhorando o tempo de trabalho. Aplicável em diversos substratos, incluindo acabamentos existentes, aço, alumínio e a maioria dos plásticos comuns na repintura automóvel. Está pronto para processamento imediato após cura e lixagem.

Características e Aplicação:

- Pronto a usar: Agitar bem o tubo fechado antes de cada utilização.
- Vida útil ilimitada se não for exposto diretamente à luz ultravioleta.
- Espessura de camada recomendada: 500 microns por camada (não exceder 1000 microns/1 mm por camada). O número total de camadas não deve exceder 5 (com exposição UV entre camadas).
- Rango de temperatura de aplicação: entre 15°C e 35°C.
- Tempos de Cura UV (espessura máxima de 1000 microns): Expor por 30 segundos entre camadas; Exposição final de 1-2 minutos antes da lixagem (varia com espessura da camada e equipamento UV utilizado).

- Lixagem inicial do suporte: P220-P400.
- Lixagem final antes do primário: P320-P400.
- Repintável com todos os produtos preparatórios Sikkens.
- Limpeza de equipamentos: Limpar imediatamente após usar com Sikkens Reducer.
- Armazenamento: Conservar o produto fechado a 20°C. Evitar flutuações extremas de temperatura. Vida útil de 18 meses.
- Proteção: Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, preferencialmente um respirador com fornecimento de ar fresco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.