



## COLA E VEDA HÍBRIDO H505 TRANSPARENTE 290ML

SKU: DVFMSPC310

Cola e veda transparente (cristal), sem retração, sem formação de bolhas durante o processo de cura. Cura neutra e praticamente sem odor.

## SOBRE

### Propriedades gerais:

- Boa aderência à generalidade dos materiais, sem necessidade de primário, incluindo superfícies húmidas;
- Elevada elasticidade e resistência mecânica;
- Não corrosivo para metais.

### Aplicações:

- Especialmente indicado para colagens em interiores no setor da construção;
- Devido à sua formulação especial pode ser utilizado em zonas de processamento ou armazenagem de alimentos;
- É recomendado como adesivo para interiores.;
- A exposição aos raios UV pode causar efeitos indesejados.

### Instruções de aplicação:

- Corte a ponteira do bico do cartucho, sem danificar a parte roscada. Corte o bico plástico de aplicação, num ângulo de 45°, com o diâmetro pretendido;
- Atarraxe o bico de aplicação no bico do cartucho e insira o cartucho na pistola profissional para selantes e inicie a aplicação;
- Aplicar em cordões verticais, com um máximo de 5mm, a 5mm de cada extremidade e com intervalos de 10 a 20cm entre cada cordão, por forma a assegurar a respetiva ventilação;
- **Não aplicar o adesivo por pontos!** É recomendada a utilização de fita adesiva de dupla face, com 3mm de espessura, durante as primeiras 24 horas, por forma a assegurar o suporte da carga aplicada e garantir acorreta

espessura da cola;

- Devido à enorme variedade de superfícies existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

#### **Preparação das superfícies e acabamento:**

- Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies);
- As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original;
- Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

#### **Limpeza:**

- O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Toalhitas Bostik Wipes.

#### **Características técnicas:**

- Base: híbrida;
- Velocidade de cura: 2-3mm / 24h;
- Densidade: 1,06 g/ml;
- Alongamento à rotura: 450%;
- Escorrimento: < 2mm;
- Dureza Shore-A: 45 (DIN 53505);
- Formação de pele: 10 min;
- Resistência à temperatura: -400C a +900C;
- Resistência à tração: 3,20 N/mm<sup>2</sup>.

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Formação de pele</b>   | 10 min.     |
| <b>Velocidade de cura</b> | 2-3mm / 24h |

### **SOBRE A MARCA**

