



COLA REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS EPÓXI QUICK MIX 4013

SKU: CA4681014

Reparador de plástico universal modificado com epóxido semirrígido de dois componentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

- Fornecido duas embalagens de 250 gramas;
- Graças à sua formulação, este produto pode ser utilizado em toda a gama de plásticos da linha automóvel;
- Mistura 1:1 (aprovado e usado por OEM);
- Fácil lixagem;
- Tempo de trabalho a 22 °C (75 °F): 10 a 12 min;
- Lixagem em 30 minutos a 22°C (75 °F);

- A cola Epóxi Quick Mix de reparação de plásticos também é um excelente adesivo e com capacidade de enchimento;
- É uma massa semirrígida excepcional que pode ser usada como esmalte em todos os tipos de plásticos devido às suas características de fácil lixagem e acabamento;
- Também pode ser usado como adesivo multifuncional;
- Alguns campos de uso são: portas (metal e plástico), painéis enferrujados, painéis traseiros (metal, SMC, fibra de vidro e plásticos rígidos), etc.;
- Compatível com todo o tipo de plásticos;
- Adesivo multifunções (une: vidro, metal, madeira, fibra de vidro, SMC e plásticos);
- Não deixa fissuras, orifícios;
- Compatível com todo o tipo de primários;
- Permite um acabamento perfeito;
- Excelente conservação;
- 100% sólido.

Aplicação e uso:

1. Limpar a área danificada, tanto a parte traseira quanto a frontal, com um solvente e deixar secar completamente;
2. Se necessário, lixar a frente e o verso da superfície a ser reparada usando lixa de grão 80;
3. Limpar a parte frontal e posterior da área a ser reparada e deixar secar completamente;
4. Aplicar o promotor de aderência e deixe secar. Usar apenas em plásticos flexíveis e semirrígidos;
5. Reforçar a parte traseira com uma fita de reforço de fibra;
6. Misturar a parte A e a parte B em partes iguais até que a cor fique uniforme;
7. Aplicar o preenchimento na área a ser reparada. Deixe secar por 30 minutos antes de lixar;
8. Lixar com lixa de grão 120;
9. Se aplicar uma segunda camada de enchimento, repetir a limpeza da área reparada, misturar o produto e aplicar conforme necessário;
10. Lixagem final com lixa de grão 180 a 220;
11. Limpar a superfície. Se ainda houver imperfeições, repetir o processo (ou seguir os passos recomendados pelo fabricante da tinta) usando primeiro um primário.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Peso	2x250g
Tempo de trabalho	5 – 10 min
Resistência ao corte	1000+ psi
Lixagem	30 min.
Tempo até pintura	após lixagem (30 min.)

Secagem total

24h

SOBRE A MARCA

O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através das suas filiais em Portugal, Espanha, França, Itália e Marrocos. Desde a sua criação tem como prioridade assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, obtendo a certificação de qualidade desde logo apenas um ano após a sua fundação.

Os principais valores que mantêm a Car Repair System na vanguarda do setor são: qualidade como sistema de trabalho; suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição; experiência e conhecimento do setor; formação para oficinas finais e centros de I&D para reparação automóvel e controlo do serviço pós-venda.