


## DILUENTE 160 NON SANDING PARA APARELHO 640 1L

**SKU:** WND-160/1

Diluente 160 Non Sanding, ideal para o aparelho 640 em aplicações húmido sobre húmido. Promove secagem rápida e máxima produtividade na sua oficina.

## SOBRE

O Diluente 160 Non Sanding da Wanda é uma solução otimizada para oficinas de repintura automóvel que procuram eficiência e qualidade em aplicações de aparelhos não lixáveis. Essencial para ser utilizado com o Aparelho Wanda 640 Filler Multi na sua versão não lixável, este diluente facilita um processo de pintura rápido, permitindo um acabamento profissional sem a necessidade de lixagem intermédia e contribuindo para uma maior produtividade.

**Características e Aplicação:**

- Concebido para otimizar a viscosidade e as propriedades de aplicação do Aparelho Wanda 640 Filler Multi na sua versão "não lixável", ideal para processos húmido sobre húmido.
- Promove a secagem rápida do aparelho, acelerando o ciclo de reparação.
- Contribui para um acabamento suave e uniforme, minimizando a necessidade de etapas adicionais de lixagem.

**Instruções de Mistura (com Aparelho Wanda 640 Filler Multi Non Sanding):**

- **Aparelho Wanda 640 Filler Multi:** 6 partes em volume
- **Endurecedor Wanda 330 Hardener HS:** 1 parte em volume
- **Diluente Wanda 160 Non Sanding:** 3 partes em volume

**Processo de Aplicação do Aparelho (com o Diluente):**

- Aplique 1 ou 2 demãos simples e estiradas.
- Deixe um tempo de evaporação de 10 a 15 minutos entre demãos.
- Aguarde 15 a 20 minutos (a 20 °C) antes de aplicar os acabamentos seguintes (bicapa/monocapa).
- Pode ser repintado com acabamentos Wanda após 6 horas a 20 °C.

**Tempos de Secagem (Aparelho Wanda 640 Filler Multi Non Sanding - Seco para Lixagem):**

- **A 20 °C:** 6 horas
- **A 60 °C:** 30 minutos

**Recomendações de Segurança:**

- Utilize sempre proteção respiratória adequada durante a aplicação.
- A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar para máxima segurança.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

## SOBRE A MARCA