



DILUENTE AUTOCLEAR LV SUPERIOR FAST 1L

SKU: SK-523762

Diluyente rápido para verniz Autoclear LV Superior. Otimiza a aplicação e secagem em reparações automóvel, garantindo alta qualidade e brilho duradouro.

SOBRE

O Diluyente Autoclear LV Superior Fast é um componente essencial para oficinas de repintura automóvel que procuram máxima eficiência e acabamento de excelência. Desenvolvido para o sistema de vernizes Autoclear LV Superior, este diluyente assegura uma aplicação otimizada e resultados profissionais em todas as condições.

Sobre o Produto:

O Autoclear LV Superior é um sistema de verniz de dois componentes que cumpre com a legislação sobre COV. É composto por três vernizes, um endurecedor e três diluyentes, concebido para oferecer as melhores propriedades de aplicação em todos os tamanhos de reparação. A sua tecnologia garante um rendimento robusto e fiável, assim como um elevado nível de brilho sobre Autowave.

O Diluyente Autoclear LV Superior Fast é ideal para reparações de painéis e pequenos retoques, especialmente em temperaturas inferiores a 20° C.

Características e Aplicação:

- **Sistema de Verniz:** Autoclear LV Superior (100 partes) + Autoclear LV Superior Hardener (60 partes) + Autoclear LV Superior Reducer (20 partes).
- **Substratos Adequados:** Autowave, após um tempo de evaporação mínimo de 15 minutos a 25° C.
- **Viscosidade da Mistura:** 15-17 segundos – Copa DIN 4 a 20° C.
- **Equipamento Recomendado:**

- **Pistola Gravidade:** Bico de fluido 1.2-1.4 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
- **HVLP:** Máximo 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Método de Aplicação (2 x 1 demão):**
 - Aplicar primeiro uma demão média e fechada.
 - De seguida, aplicar uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Tempo de Evaporação entre Demãos:** 3-5 minutos a 20° C.
- **Tempo de Evaporação Antes da Secagem:** 3-5 minutos a 20° C.
- **Vida da Mistura (Autoclear LV Superior Fast):** 30 minutos a 20° C.
- **Tempos de Secagem (Autoclear LV Superior Fast):**
 - **20° C:** Seco ao pó: 50 minutos; Seco manejável: 3 horas.
 - **60° C:** Seco ao pó: 4 minutos; Seco manejável: 12 minutos.
- **Polimento:** Pronto para polimento aproximadamente 1 hora após arrefecimento à temperatura ambiente (depois de um ciclo de secagem completo a 60° C).
- **Espessura Recomendada (2 camadas):** 45-60 µm.
- **Rendimento Teórico:** ± 510 m²/litro (mistura pronta a usar com 1 µm de espessura de camada).
- **Limpeza de Equipamento:** Utilizar limpador de pistolas à base de solvente ou diluentes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade



Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

